

دراسة لبعض انواع الشب المستخدم في تصفية المياه في مشروع اسالة مياه مدينة

الديوانية

كهرمان حسين

حسن عباس حبيب

نبيل عبد الرضا

مشروع اسالة ماء الديوانية

قسم الكيمياء / كلية التربية / جامعة القادسية

فلاح حسن حسين

قسم الكيمياء / كلية العلوم / جامعة بابل

والمغنيسيوم والكبريتات وكذالك، وجود الالومنيما واوكسيد الحديدية. وبنسب مختلفة للاعواع الثلاث، واجريت قياسات الاس الهيدروجيني والتوصيلية الكهربائية والذوبانية والكثافة والحامضية والقاعدية والمعاد العالقة الكلية، (TSS) والمواد الذاتية (TDS) لمحاليل الشب، وبوساطة فحص جار Jar-test بينت الدراسة ان الشب المستورد كان افضل الانواع المستخدمة.

الخلاصة

اجريت دراسة لثلاث نماذج من الشب التجاري المستخدم في تصفية المياه في محطة اسالة مدينة الديوانية، اثنان منها محلية المنشأ والثالث مستورد، حيث اثبتت اطراف انحراف الاشعة السينية (XRD) بصورة عامة وجود معادن الكاولينيت Kaolinite وهالوي سايت Halloysite ومونتمورلينيت Montmorillinite وطيفة مزر وجامن الايت Illite ومونتمورلينيت Montmorillinite وهاليت Halite، وكذلك اثبت وجود شوائب من الكوارتز، ودلت اطراف امتصاص الاشعة تحت الحمراء (IR) على وجود حزم عائدة إلى مجموعة هيدروكسيل الماء المنص و الكوارتز والكبريتات. اثبت التحليل الكيماوي للنماذج وجود

ايونات الكلور والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم

المقدمة

يعد الماء احد المقومات الاساسية للحياة ولذلك تبذل جهود كبيرة واموال طائلة في عملية تصفية واعداد المياه للاستخدام البشري، ويدخل الشب في هذه العملية كعنصر اساس ومهم حيث يستخدم كمخثر معدني (Metallic Coughlate) للطين والمواد العالقة في المياه وبعض المواد

تعود اليه كل المرسلات الخاصة بالبحث

الممتازة عليها.

تلعب نقارة الشب دوراً كبيراً في تحديد الكمية المطلوبة منه لغرض التصفية، إذ تقل كمية المادة المخترة بزيادة نقاوتها ويؤدي ذلك إلى تقليل حجم الوحل (Sludge) الناتج من عمليات معالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي (1) والتي تؤثر تأثيراً سلبياً بصورة مباشرة على البيئة بسبب قلوئتها وحجمها(2)، وبذلك تتحدد كفاءة واقتصادية عملية تصفية المياه بنوع الشب المستخدم.

تم استخدام الشب لإزالة اللون من المياه الطبيعية قبل كلورتها (3) والذي يعزى إلى وجود المواد الهيدومية (Humic Substances) والتي تؤدي بوجود الكلور إلى تكوين مركبات ثلاثية خالو ميثان السامة.

استخدم الشب كذلك لإزالة البيريليوم (4) وإزالة أيونات النحاس (11) والكالسيوم (11) والزنك (11) والتي تكون معقدات مع حامض الفوليك الهيومى (Humic Fulvic Acid) المتمتر على الطين العالق في المياه بوساطة تذييرها بالشب (5)، واستخدم كذلك لإزالة المنغنيز (11) من المياه الطبيعية(6).

أجريت دراسات متعددة لغرض استعادة الشب من اوحال الهيدروكسيدات المعدنية الناتجة من عملية التختير (1-2، 7-8) لغرض زيادة كفاءة واقتصادية مشاريع تصفية المياه.

تهدف الدراسة الحالية إلى إيجاد التركيب البلوري والكميائي لثلاث نماذج من الشب المحلي والمستورد باستخدام اطياف انحراف الاشعة السينية (XRD) واطياف امتصاص الاشعة تحت الحمراء (IR) وبعض التحليل الكيميائية، إضافة إلى إيجاد بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية وانتقاء النموذج ذي الكفاءة الافضل في عملية تصفية المياه.

طريقة العمل

تم انتقاء ثلاث نماذج من الشب المستخدم في تصفية المياه في محطة اسالة مياه مدينة الديوانية، حيث تم قياس الدالة الحامضية لمحلول الشب (5% في ماء لا أيوني) باستخدام مقياس M62 PH Radiometer مزود بمقطب مزدوج معايير لمحلول منظم قبل الاستخدام، واستخدم لقياس العكورة جهاز HACH 2100 A وقيست التوصيلية باستخدام مقياس التوصيلية Alpha 800 لمحلول الشب (5% في ماء لا أيوني)، واستخدم مطياف التابن بالالهب 410 Corning لتقدير الصوديوم والبوتاسيوم في العينات الثلاث.

استخدمت طريقة التسحيح مع الكاشف المخلي EDTA لتقدير المغنيسيوم والكالسيوم وقدرت الكبريتات بطريقة التعتريية والامتصاصية باستخدام مطياف Shemadzu Uv 160 فيما قدر الكلوريد بالتسحيح مع نترات الفضة، وتم تقدير الالومينا واوكسيد الحديدك

مواصفات الشبب ذي النوعية الجيدة، في حين ان النموذج المحلي (III) الموضح في الشكلين رقم (1) و(2) لا يحمل تماماً تلك المواصفات. يوضح الجدولان (1) و(2) بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية للنماذج الثلاث حيث يلاحظ الاختلاف الواضح في هذه الصفات والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصدر الشبب ونوعيته ونسبة مكوناته.

2 - اطياف امتصاص الأشعة تحت الحمراء:

اجري تحليل اطياف امتصاص الأشعة تحت الحمراء للنماذج الثلاث في المدى بين 4000 سم⁻¹ و 400 سم⁻¹ باستخدام السمائل البارافيني الثقيل (النوجل Nujol) كمذيب ومرجع، وقد قورنت اطياف هذه النماذج مع طيف شبب اليوناس كما هو موضح في الشكل رقم (3).

اوضحت هذه الاطياف وجود امتصاصات

بين 800 - 980 سم⁻¹ عائدة إلى الكوارتز وظهر امتصاص الكبريتات بصورة واضحة وكافية النماذج بين 1210 - 980 سم⁻¹، وظهرت كذلك حزمة عريضة عائدة إلى التمدد الاهتزازي لمجموعة هيدروكسيل الماء الممتص بين 3100 - 3600 سم⁻¹ في النموذجان II, III.

وتم تفسير الاطياف بالرجوع إلى الجداول الخاصة بامتصاص المركبات اللاعضوية للأشعة الحمراء⁽¹¹⁾، وأخذت بنظر الاعتبار الامتصاصات العائدة للمذيب وهي 2940 - 2630 سم⁻¹ و 1350

تركيب
شبب
حراف
اصل
الليل
واصل
نقاء

تخدم
دينة
حلول
اس
زوج

تخدم
قيست
Alph
تخدم
ديبر

تف
يوم
ة
Shem

ترات
تيك

اختلف النموذج الثالث(III) ففي نسبة بعض الايونات، وبدل ذلك على ان النموذجان (II, I) يحملان بعض صفات الشب الجيد حيث يلاحظ انخفاض نسبة الالومينا وارتفاع نسبة اوكسيد الحديدك للنموذج (III) مما يؤكد انخفاض نسبة شب البوتاس في هذا النموذج، كذلك يوجد ارتفاع واضح في نسبة CI و Na لنفس النموذج وهذا ما يفسر توصيليته العالية نسبياً كما يلاحظ في الجدول (1).

وبوضح الجدول (4) كمية المواد الذائبة الكلية TDS والمواد العالقة الكلية TSS والمواد الصلبة الكلية والقاعدية والحامضية للنماذج الثلاث، وترتبط المواد الذائبة الكلية بالتوصيلية الكهربائية، حيث اتضح ان النموذجان III, II يمتازان بمواد ذائبة كلية عالية نسبياً وهذا ما يفسر توصيليتهما العالية (الجدول رقم 1)، كذلك يلاحظ ان المواد غير الذائبة في الماء للنموذج المحلي (III) عالية قياساً بالنموذجين الاخرين وبدل ذلك على وجود شوائب اعلى وهذا ما يؤدي إلى قلة كفاءة هذا النوع من الشب، اضافة إلى تسببه بمشاكل في عملية التنقية مثل الحجم الكبير من الاوحال الناتجة عند استخدام هذا النوع.

5- اختبار جار :
يوضح الجدول (5) ارتباط كمية الشب المستخدمة في النماذج الثلاث بعبورة المياه المطلوب تصفيتها، حيث يلاحظ ان الشب

سم¹ و 1470 سم¹ (12).

3- اطيف انحراف الاشعة السينية:

ان تحليل اطيف انحراف الاشعة السينية (XRD) لاملاح الشب (الشكلين رقم 4 ورقم 5) اثبت بصورة عامة وجود المعادن الطينية وهي الكاولينيت Kaolinite و مونتموريلينيت Montmorillinite وهالوي هالوسايت Halloysite الشبيه بالكاولينات ولكنه يحتوي جزيئتي ماء وطبقة ممزوجة من الايت Illite و مونتموريلينيت Montmorillinite والهاليت Halite وشوائب من الكوارتز Quartz في جميع النماذج، وهذا يعني ان النماذج الثلاث تكون قريبة الشبه ببعضها البعض ومقاربة في مكوناتها من المعادن بالثب الطبيعي النقي واستنتج ذلك من خلال مقارنة اطيفها مع طيف انحراف الاشعة السينية لنموذج نقي من شب البوتاس في بحث سابق (10).

تم تشخيص هذه المعادن بالرجوع إلى بطاقات حيود المسحوق Powder Diffraction Cards المعدة من قبل الجمعية الاميركية للفحص والمواد American Society for Testing and Materials (ASTM).

4- التحليل الكيماوي:

تم حساب النسبة المئوية لبعض الايونات والمركبات المكونة لكل نموذج من النماذج الثلاث وكما هو موضح في الجدول رقم(3)، وتوضح هذه النتائج بصورة عامة تقارب النموذجان (1) و(II) في تركيبهما، في حين

المستورد (II) هو افضل هذه الانواع، إذ تطلبت عملية التصفية اقل كمية منه مقارنة بباقي الانواع للحصول على اقل عكورة للماء بعد الاضافة والرج والتخثير.

اما عند استخدام النوع المحلي (III) اتضح انه يتطلب كميات اكبر منه للحصول على عكورة ملائمة للمياه مما يؤدي إلى إنتاج كميات اكبر من الأرحال الثانوية الناتجة من التخثير والتي تعد خطرة بيئيا.

وعند دراسة العلاقة بين الدالة الحامضية وعكورة المياه بعد اضافة كميات مختلفة من الشبب المستورد، يتضح من الجدول (6) انخفاض الدالة الحامضية للماء بزيادة كميات الشبب المضافة إلى حدود معينة، وهذا متوقع بسبب حمرضة الشبب وعند الاستمرار بالاضافة ارتفعت العكورة مرة اخرى بسبب ذوبان كميات اكبر من الشبب في الماء والتي اعطت عكورة غير

مرغوبة للماء، لذلك فالكمية التي يجب اضافتها هي التي تعطي اوطأ عكورة للماء بعد الاضافة.

الاستنتاجات والمقترحات

يفضل عدم استخدام النوع المحلي (III) من الشبب والمستخرج من المشراق وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الشوائب مما يؤدي إلى تقليل كفاءة عمل منظومة محطة التصفية وذلك نتيجة الترسبات العالية التي ينتجها بسبب الحاجة إلى استخدام كميات كبيرة منه للوصول إلى درجة عكورة مطاوية للماء.

سيتم اجراء دراسة لغرض الاستفادة من هذا النوع من الشبب وذلك لغرض إيجاد طريقة مناسبة لتثقيته من الشوائب وإيجاد طريقة لاستعادة الشبب من الاوحال الثانوية الناتجة، حيث بينت الدراسات السابقة ان الشبب المستعاد يكون بنقاوة وكفاءة اعلى من الشبب الاصلي (2).

جدول رقم (1): بعض الصفات الفيزيائية لنماذج الشبب الثلاث

شبب	III	II	I	المحدد	ت
اليوتامس	4.21	4.07	4.07	PII	1
-	1335	1316	1211	التوصيلية الكهربية (ملي مو/سم)	2
(1) 1.725	1.85	1.75	1.79	الكثافة (غم/سم ³)	3

جدول (2) ذوبانية النماذج الثلاث في الماء البارد والمغلي والكحول

شيب البرتاس	III	II	I	الذئب	ت
(14) اغم في 20 سم ³	اغم في 2.5 سم ³	اغم في 22 سم ³	اغم في 22 سم ³	الماء البارد	1
(13) اغم في 1 سم ³	اغم في 1.2 سم ³	اغم في 1.2 سم ³	اغم في 1 سم ³	الماء المغلي	2
غير ذائب (13)	غير ذائب	غير ذائب	غير ذائب	الكحول	3

جدول رقم (3) نتائج التحليل الكيمياوي لنماذج الشب

III	II	I	المحدد	ت
20.3	17.5	16.00	Na ⁺	1
4.20	8.00	5.1	K ⁺	2
2.10	1.65	1.85	Mg ⁺²	3
2.75	2.05	2.45	Ca ⁺²	4
32.01	12.5	25.00	Cl ⁻	5
19.5	22.30	21.10	SO ₄ ⁻²	6
9.80	18.00	17.3	Al ₂ O ₃	7
0.003	0.001	0.0003	Fe ₂ O ₃	8
7.50	4.50	5.50	* W.I.R	9
97.7	95.6	94.2	الكلبي	

*Water Insoluble Residue: النضلة غير الذائبة: W.I.R

جدول رقم (4) المواد المعلقة الكلية و المواد الذائبة الكلية و المواد الصلبة الكلية و القاعدية و الحامضية

لنماذج الثلاث

III	II	I	المحدد	ت
1111	1032	1070	TDS ملغم/لتر	1
741	781	795	SS ملغم/لتر	2
1852	1813	1865	المواد الصلبة الكلية ملغم/لتر	3
28	41	35	القاعدية ملغم/لتر	4
128	326	220	الحامضية ملغم/لتر	5

جدول رقم (5) نتائج اختبار جار لنماذج الشبب


III	II	I	كمية الشبب المضافة ملغم/سم ³	عكور الماء NTU الخام	ت
العكورة NTU	العكورة NTU	العكورة NTU			
12	6.2	7.2	5	82	1
2.4	1.1	1.3	15	82	2
4.3	2.3	2.8	10	64	3


جدول رقم (6) علاقة الدالة الاحصائية بعكورة الماء عند اضافة كميات مختلفة من الشبب المستورد

PII	العكورة NTU	التخثير	كمية الشبب ملغم/سم ³	ت
7.45	100	ماء خامر عكر	0.0	1
7.38	90	ضعيف جداً	5	2
7.39	50	ضعيف	10	3
7.27	8	جيد	15	4
7.25	5	جيد جداً	20	5
7.18	10	جيد	25	6
7.11	30	ضعيف	30	7

الطبقات المتضمنة من الدراسة تحت الطرز الثلاثة الشبب I الشبب II الشبب III الشبب IV (تحت الترتيب ١٧٠ شبب الترتيب)


شكل رقم (3)





20
عزل (4) : عين الجرافيت

تطوير وتنفيذ / اسعة التأسيسية / كهرمان حسين / مشروع اسالة ماء الدورانية - فلاح حسن / جامعة بابل



دراسة لبعض أنواع الشب المستخدم في تصفية المياه في مشروع إسالة مياه مدينة الديوانية

Study of Some Alum Specimens Used at Diwaniya Water Purification Station

N.A. Abdul Ridha H.A. Habeeb
Univ. of Al-Qadisiya
College of Education
K. Hussein

Diwaniya Water Purification Station
and
F.H. Hussein
Univ. of Babylon
College of Science

Abstract

The study has been performed for three alum specimens used at Diwaniya water purification station. Two of those are locally made and the third is imported. X-rays diffraction spectroscopy has indicated the presence of kaolinite, halloysite, montmorillonite, halite, and mixed layer from illite and montmorillonite minerals. Also the presence of quartz impurities has been identified.

Infrared absorption spectroscopy has shown the presence of bands belonging to absorbed water, quartz and sulphate.

Chemical analysis proved the existence of Cl^- , Mg^{2+} , Ca^{2+} , K^+ , Na^+ , OH^- , and Fe_2O_3 and Al_2O_3 .

The study included also the measurement of PH, electrical conductivity, solubility and density of alum salts. Finally, by Jar-test, it has been proved that the imported alum is the best one.

References

- 1- S.C. Reed, J.E. Smith, R.S. Stetten and S. Resta, Cold Region, Research and Engineering Lab Hanover, 1987.
- 2- M.A. Al-Hashimi, M. S. Hameed, and A. A. Aldarmi, J. Geom. and Tech., 4, 25, 1986 (in Arabic).
- 3- R.L. Cooper, M.Sc. Thesis, Pennsylvania State Univ., Des. 1986.
- 4- D.A. Lytle, R. S. Summers, T. J. Sorg and J. U. Doerger, Environmental Protection Agency, Drinking Water Research Div., 1992.
- 5- R. E. Truitt, Ph.D. Thesis. New Hampshire University, 1980.
- 6- M. J. Keal, M. Sc. Thesis, Auburn University, 1979.
- 7- M. Kofia; and L.K. Wang, Lenox. Inst For Research, Inc-MA., 1980.
- 8- S.D. Lin and C.D. Green, Illinois State Water Survey Div., 1987.
- 9- Overview, Alum, Tomes Medical Manegment, 5, 1990.
- 10- S.A. Hussein, Al-Mustansiriyah Journal of Science, 3, 103, 1978.
- 11- K. Nakamoto, "Infrared and Raman Spectroscopy of Inorganic and Coordination Compounds", 3rd ed., John Wiley and Sons 1987.
- 12- R.M. Silverstein, G. C. Bassler and T.C. Morrill "Spectrometric Identification of Organic Compounds" 4th ed., John Wiley and sons, 1981.
- 13- M. Windloz, Metal Oxides, Academic press, 1983.

author to whom all Correspondence be addressed