

البوليمرات الهلامية عبارة عن بوليمرات متشابكة ثلاثية الأبعاد تتكون من مجاميع محبة للماء Hydrophilic groups وتكون لها القدرة على الانتفاخ في الماء دون أن تذوب فيه.

لانتقل كمية الماء الممتصة من قبل الهلام عند الانتفاخ عن 20% من وزن الهلام الكلي أما إذا ازدادت النسبة عن 95% عندئذ يسمى البوليمر بالبوليمر الهلامي ذي الامتصاصية الفائقة للماء Super absorbent.

الصفة الأكثر تميزاً بالنسبة للهلاميات كونها تنتفخ بوجود الماء Swell وتنكمش في غيابه Shrink أن طبيعة السلاسل البوليمرية كونها محبة للماء أو غير محبة وكثافة التشابكات داخل الشبكة البوليمرية هي العوامل المؤثرة بشكل أساسي على درجة انتفاخ الهلام

يرمز الى نسبة انتفاخ الهلام Swelling ratio بالرمز Q وبالأمكان حسابها وفقاً للمعادلة التالية:-

$$Q = \frac{W_s - W_d}{W_d}$$

إذ أن :

$W_s$  = وزن البوليمر المنتفخ

$W_d$  = وزن البوليمر الجاف

إن حجم الهلام الجاف يكون اقل بكثير من حجم الهلام المنتفخ وخلال عمليتي الانتفاخ والانكماش يبقى الهلام محافظاً على شكله الأصلي .

## **Cross linking of hydrogel**

## **2. التشابك في الهلاميات**

لغرض الحصول على التركيب الثلاثي الأبعاد للهلام فان السلاسل البوليمرية المكونه للهلام تتشابك عادة إما كيميائياً أو فيزيائياً، إن مصطلح التشابك Crosslink يشير إلى نقاط الارتباط لسلسلتين بوليميريتين وبالأمكان إجراء عملية التشابك بطرائق عدة أهمها التشعيع والتشابك باستخدام عوامل تشابك كيميائيه أو يحدث التشابك نتيجة إلى تداخلات الفيزيائية.

### **1-2. التشعيع Radiation**

يحصل التشابك بين السلاسل البوليمرية المكونة للهلام بتأثير التشعيع من خلال الحزم الالكترونية electron beams أو أشعة gamma rays أو أشعة X-rays X أو الأشعة فوق البنفسجية U.V light حيث تعمل الأشعة على زيادة فعالية موقع في السلسلة البوليمرية بتكوين جذور حرة فعالة قابلة للارتباط مع جذور حرة أخرى على سلسلة بوليمرية ثانية.

### **2-2. التشابك الكيميائي Chemical crosslinking (chemical gels)**

ترتبط السلاسل البوليمرية في هذا النوع من التشابك بواسطة أواصر تساهمية Covalent bonds باستخدام عوامل تشابك تتميز بكونها ذات وزن جزيئي واطى وتمتلك على الأقل مجموعتين فعاليتين bifunctional groups وبشكل عام فإن المونيمرات الحاوية على مجاميع الفينيل Vinyl groups مثل ((حامض الاكريليك acrylic acid والأكربيد ريل أميد


acryl amide وهيدروكسي أنيل ميثا أكريليت hydroxy ethyl methacrylate والفنيل بايروليدين ((pyrrolidone Vinyl)) تتبلر عادة بواسطة بلمرة الإضافة وتتم عادة بوجود جزيئات حاوية على مجاميع الداى فنايل divinyl groups كعوامل متشابكة بينما البوليمرات الحاوية على مجاميع فعالة أخرى مثل الألبومين والجيلاتين بالأمكان تشابك بواسطة التفاعل الكيميائي مع مركبات ثنائية الأديهايد مثل الكلوتير الديهايد .

### 3-2. التشابك الفيزيائي *physical crosslinking (Physical gels)*

بعض الهلاميات ممكن ان تشابك فيزيائياً حيث إن الارتباط بين السلاسل البوليمرية في مثل هذا النوع من الهلاميات يكون عن طريق ارتباطات غير تساهمية مثل

Vander waals interaction	١- تداخلات فاندرفالز
ionic interaction	٢- التداخلات الأيونية
hydrogen bonding	٣- الأواصر الهيدروجينية
hydro phobic interaction	٤- التداخلات للمجاميع غير المحبة للماء

ويوضح الشكل (١-١) أنواع التداخلات الفيزيائية:



شكل (1-1)

الأنواع الرئيسة الأربعة لقوى التداخل الفيزيائي للهلاميات

### 3. أصناف البوليمرات الهلامية

#### **Classification of hydrogel polymer**

هناك أصناف عدة من البوليمرات الهلامية أهمها

- Blend hydrogels
- IPN and semi-IPN hydrogels

- ١- الخلائط البوليمرية الهلامية
- ٢- البوليمرات الهلامية شبكة التداخل

poly electrolyte complex

٣- المعقدات الهلامية للبولي الكتروليت

hydrogels

counter ion induced hydrogels

٤- الهلاميات المتكونة بحث الايون المرافق

Thermally Induced hydrodels

٥- الهلاميات المتكونة بالحث الحراري

specific interaction induced

٦- الهلاميات المتكونة بحث تجاذبات خاصة

hydrogels

### 1-3. الخلائط الهلامية Blend hydrogels

تحضر الهلاميات المخلوطة أو (( الخلائط الهلامية )) بواسطة الترسيب Precipitation من محلولين بوليميريين مختلفين أو بالأمكان تحضيرها من بوليميرين مختلفين إذ يتم إذابة أحد اليوليمرات في مذيب معين وأذابة البوليمر الآخر في المذيب نفسه ثم صب أحد المحاليل البوليمرية على الآخر يتبعه تبخير المذيب لتكوين Blend hydrogel.


تمتلك الخلائط البوليمرية صفات تختلف عن الهلاميات المحضرة من نوع واحد من البوليمرات individual polymers. أن الهلاميات من هذا النوع يجب أن تحتوي على الأقل بوليمر واحد محب للماء وذلك لكي يعزز صفة امتصاص الماء، مثال على ذلك البوليمرات الكتلية block copolymers للبولي أوكسيد الاثلين- بولي أوكسيد البروبلين- بولي أوكسيد الاثلين PEO-PPO-PEO قد مزجت مع بولي حامض اللاكتيك . poly (lactic acid) PLA

حضرت هلاميات اخرى بواسطة المزج مثل الكيتوسان Chitosan مع بولي اتلين  
أو كسايد، كذلك فإن الهلام الممزوج للكيتوسان مع بولي فنايل الكحول قد حضر بهذه  
الطريقة .

### 2-3. البوليمرات الهلامية شبكية التداخل


#### ***IPN and semi-IPNS gels***

نوع آخر من الهلاميات التي تتشابك فيزيائياً physical gels هي البوليمرات شبكية  
التداخل IPN ((Interpenetrating polymer Networks)) وأشبه البوليمرات شبكية  
التداخل Semi-IPN's ، البوليمرات شبكية التداخل IPN تسمى أحيانا بالسباتك البوليمرية هذه  
السباتك تتضمن وجود نوعين أو أكثر من السلاسل البوليمرية المتداخلة والمتشابكة فيزيائياً مع  
بعضها والتي يتم تحضيرها و/ أو تشابكها كلاً على انفراد بوجودها متداخلة مع الأخرى محتفظة  
كل واحدة منها بخصائصها التقليدية أما أشباه السباتك البوليمرية semi-IPN's فهي تركيبة تنتج  
عندما تكون إحدى مكونات السبيكة متشابكة والأخرى خيطية أو متفرعة دون وجود ارتباطات  
تساهمية بينهما وقد حضرت semi-IPN's و IPN's للبولي (هيدروكسي أثيل ميثا  
اكريليت) PHEMA (poly (hydroxy ethyl metha crylate) مع البوليكا برو لاكتون poly  
(caprolactone) فضلا عن ذلك فإن كاربوكسي مثيل سليلوز قد مزج مع الجيلاتين gelatin  
والذي يتشابك بعد ذلك مع الكلوترالديهايد gluteraldehyde لتحضير IPN's وكذلك فقد  
حضرت semi-IPN's من تشابك الجيلاتين مع الكلوترالديهايد والاكرييل أمايد مع N,N-  
methylene bis acrylamide كعامل مشابك.



### 3-3. هلاميات البولاي الكتروليت *Ploy electrolytic Gels*

تحضر بعض الهلاميات من متعدد الملح ploy salt ومعقدات البولاي الكتروليت، وتؤدي التداخلات الأيونية بين بولي الكتروليتين مختلفين في الشحنة إلى تكوين معقدات بولي الكتروليت تنتفخ في الماء، مثال على هذا النوع هو البولاي الكتروليت الحاوي على مجاميع الأمين المرتبطة مع الكيتوسان Chitosan مع الصوديوم الجنيث sodium alginate، كما تم تصنيع أغشية بوليمرية الكتروليتية من poly (methacryloyl ethyltri methyl ammonium methyl sulphate) (PMETMMS) ذي التركيب التالي :




### 4-3. الهلاميات المتكونة بتأثير حث الايون المرافق

#### *counter ion induced hydrogels*

أن البولوي الكتروليتات poly electrolytes ممكن أن تكون هلاميات بوجود الايونات المرافقة كون البوليمرات الأيونية مثلاً ممكن أن تتشابك بواسطة ايون مرافق ثنائي أو ثلاثي di- or tri-valent counter ions ، مثال على ذلك عملية تكوين الحل gelation للصوديوم الجنيث sodium alginate بواسطة إضافة أيونات الكالسيوم  $Ca^{2+}$  ، كما موضح بالشكل (1)

(2-



شكل (2-1) عملية تكوين الجل Gelation للصوديوم الجنيث بواسطة إضافة ايونات الكالسيوم

**Gelation of sodium alginate by addition of  $Ca^{2+}$  ions**



المثال الآخر على هذا النوع من الهلاميات هو الالكتروليت الحاوي على بيركلورات الليثيوم الذائبة في محلول كاربونات الاثلين مع البولي ميثا اكريليت .

Lithium perchlorate dissolved in ethylene carbonate solution with poly (methyl methacrylate)

### **5-3. الهلاميات المتكونة بتأثير الحث الحراري**

#### ***Thermally Induced Hydrogels***

يتكون هذا النوع من الهلام عندما تحدث الطاقة الحرارية تغيراً في تركيب البوليمر في سائل أو تغير التوازن بين الأواصر الهيدروجينية والتداخلات الكارهة للماء hydrophobic interactions المثال النموذجي لهذا النوع من الهلام هو التجلط gelation الذي يحصل لمحلول الجيلاتين glectin solution بانخفاض درجة الحرارة ، كما وتحضر Agarose gels بالطريقة نفسها إذ تكون هذه المواد بدرجات الحرارة العالية لزجة في مذيباتها ولكن عند خفض درجة الحرارة تصبح بهيئة هلاميات .

### **6-3. الهلاميات المتكونة بفعل قوى تجاذب نوعية**

#### ***Specific interaction Induced Gels***

الشبكات البوليمرية ممكن أن تتكون بواسطة تداخلات خاصة specific interaction مثل التداخل بين الكلوكون و ConA glucose and concan valin A

#### 4. تحضير الهلاميات *synthesis of hydrogels*

يمكن تحضير البوليمرات الهلامية بطرائق عدة اعتماداً على نوع المادة الأولية .

##### 1-4. تحضير الهلاميات من المونيمرات

##### *synthesis of hydrogels from monomers*

أن البلمرة المشتركة للمونيمرات الحاوية على مجاميع محبة للماء Hydrophilic monomers والمونيمرات المشتركة Comonomers الحاوية على مجاميع فعالة عدة والتي تعمل كعوامل مشابكة تؤدي إلى تكوين تراكيب شبكية محبة للماء . Hydrophilic network structures

المونيمرات الأكثر شيوعاً في الاستخدام هي مونيمرات الميثا اكريليت المحبة للماء methacrylates monomers ومونيمرات الميثا اكريل اميد المحبة للماء أيضاً methacrylamides monomers، مثال على ذلك هو الكوبوليمر المتكون من ٢- هيدروكسي أثيل ميثا اكريليت (HEMA) (2- hydroxy ethyl) methacrylate والاثلين كلايكول بس ميثا اكريليت EGBMA . ethylene glycol bis methacrylat ، يستخدم الهلام الناتج في صناعة العدسات اللاصقة المرنة ومستقبلات لتحرر الدواء reservoir for drug delivery .

استخدمت الكوبوليمرات المتشابكة cross linked copolymer للأكريل اميد acrylamid والمثيلين بس اكريل اميد methylene bis zcrylamide مؤخراً لتحضير هلاميات الانتقال الكهربائي electrophoresis . بلمرة المونيمرات الفينيلية

vinylmonomers تحفز عادة بواسطة بادئات الجذور الحرة radical initiators مثل البيروكسيدات peroxides ومركبات الازو azo-compound او بواسطة بادئات الأوكسدة والاختزال redox initiators مثل الامونيوم بيرسلفات بوجود رباعي مثيل اثلين داى امين.


amonium persulfate + tetramethyl ethylene diamine (TEMED)

او بواسطة البادئات الضوئية Photoinitiator وهناك طرائق بديلة لتحفيز بلمرة الجذور الحرة radical polymerization وهي باستخدام أشعاع ذو طاقة عالية .

#### **2-4. تحضير الهلاميات من بوليمرات أولية**

##### ***Synthesis of hydrogels from prepolymers***


تحضر الهلاميات بواسطة تشابك البوليمرات المحبة للماء ذات الوزن الجزيئي الواطئ او الاوليكومرات Oligomers، مثال على ذلك هو تفاعل poly (ethylene glycol) مع الداى ازوسيانيت diisocyanate بوجود الترايول Triol كعامل مشابك، هذا التفاعل يؤدي إلى تكوين بولي يوريثان متشابك محب للماء Crosslinked hydrophilic poly (urethanes) .



### 3-4. تحضير الهلاميات من البوليمرات

#### Synthesis of hydrogels from polymers

أن التشابك الكيميائي للبوليمرات المحبة للماء يؤدي إلى تكوين الهلام، مثال على ذلك السيفاديكس sephadex (( وهو عبارة عن هلام يستخدم بشكل واسع في تنقية البروتينات)) والسيفاديكس عبارة عن شبكة من الدكسترين dextran متشابكة مع ابيي كلورهايدين eipichlorohydrin، المثال الآخر هو تشابك البروتين (( مثل الالبومين albumine )) مع الفورمالديهايد او الكلوترالديهايد او البولي الديهايد



## 5 . أنواع الهلاميات *Types of Hydrogel*

### 1-5 . الهلاميات المتحسسة للتغيرات البيئية


#### ***Environment-Sensitive Hydrogels***

أن قدرة الهلام على الانتفاخ بوجود الماء والانكماش في غيابه تعد صفة عامة لكل الهلاميات ووجودها في أي هلام لا يعطيه خصوصية أو تميز عن الهلاميات الأخرى وقد تم حديثاً تحضير هلاميات تحتوي على ميزات جديدة، مثل قدرتها على الانتفاخ والانكماش استجابة لبعض المؤثرات، وهذه الهلاميات الجديدة تدعى Smart ((or intelligent)) hydrogels من أكثر الهلاميات الذكية انتشاراً هي تلك التي تستجيب للتغيرات في الظروف البيئية ولذلك سميت environment-sensitive hydrogels حيث أن نسب الانتفاخ لهذه الهلاميات تتغير بصورة مفاجئة نتيجة لأي تغير بسيط في العوامل البيئية لذلك يستخدم هذا النوع من الهلاميات كمتحسسات sensors وتلخص العوامل البيئية المؤثرة على هذا النوع من الهلاميات بما يلي:-

- 1- pH
- 2- Temperature
- 3- Electric fields
- 4- Ionic strength
- 5- Salt type
- 6- Solvent
- 7- Light
- 8- Pressure
- 9- stress

ومن الممكن توضيح تأثير العوامل البيئية على نسب الانتفاخ للهلاميات الذكية من خلال

المخطط التالي:-



شكل (3-1) تأثير العوامل البيئية على نسب الانتفاخ للهلاميات الذكية

## 2-5. الهلاميات البلاستيكية المطاوعة للحرارة


### *Thermo plastic Hydrogels*

تتكون الهلاميات البلاستيكية المطاوعة للحرارة من كوبوليمرات خطية

linear copolymer تتكون من بوليمرات محبة وكارهه للماء حيث أن المونيمرات

المحبة للماء hydrophilic monomers تسمى soft block أما المونيمرات الكارهة

للماء hydrophobic monomers فتسمى Hard block



تذوب الهلاميات البلاستيكية المطاوعة للحرارة في المذيبات العضوية في حين تنتفخ دون أي ذوبان في الماء الفنايل ٢- بايرول أيودين Vinyl-2-pyrrolidone والمثيل ميثا اكريليت methyl methacrylate تكون هلاميات بلاستيكية مطاوعة للحرارة تملك صفات مفيدة مثل سهولة التصنيع بالانصهار melt-processibility .

### Hydrogels foams

### 3.5. الرغوات الهلامية

تنتفخ الهلاميات إلى حد كبير في الماء وحالة التوازن بالنسبة للانتفاخ قد تأخذ وقت طويل يتراوح بين ساعة وعدة أيام اعتماداً على حجم وشكل الهلام وللتغلب على هذا الانتفاخ البطيء للهلام اكتشفت الرغوات الهلامية، وتحضر هذه الرغوات بتخليق الهلام بوجود فقاعات من الغاز gas bubbles او بوجود عوامل نافخة blowing agent .


تختلف الرغوات الهلامية عن الهلاميات الإسفنجية hydrogel sponges او الهلاميات ذات المسامات الكبيرة Macro porous hydrogel ، أن حجم المسام في الرغوات الهلامية

أكبر من الحجم الصغير للمسام (( والذي لا يتعدى بضع مايكرومترات )) في الهلاميات الإسفنجية والهلاميات ذات المسامات الكبيرة فضلا عن ذلك إن حركيات ومدى الانتفاخ بالرغوات الهلامية تكون أسرع وأكبر مما هي عليه في بقية الأنواع من الهلاميات، الرغوات الهلامية المصنعة من بولي حامض الاكريلك ((poly (acrylic acid)) بالأمكان أن تنتفخ ألف مرة أكبر من حجمها الاعتيادي، أن صفة الانتفاخ السريع ونسب الانتفاخ العالية للرغوات الهلامية جعلت منها مفيدة جداً في العديد من التطبيقات الصناعية والبيولوجية.


#### **4-5. الهلاميات من نوع محلول غروي - هلام Sol-gel Hydrogel**

الهلاميات المتشابكة فيزيائياً ممكن أن تعاني انتقال الطور Sol-gel او بالعكس وذلك بسبب التشابكات غير التساهمية بين السلاسل البوليمرية، توجد القليل من الهلاميات التي من الممكن ان تعاني تغير مماثل في الطور استجابة للتداخل مع جزيئات معينة مثل الهلاميات التي تصبح Sol بوجود الكلوكوز glucose، تستخدم التداخلات الخاصة بين الكلوكوز و Concan Valin A لتكوين تشابكات فيزيائية بين السلاسل البوليمرية الحاوية على الكلوكوز، جزيئات الكلوكوز المرتبطة بالسلاسل البوليمرية، تتفاعل مع conA بواسطة تداخلات غير تساهمية والتشابك الحاصل يكون عكسياً





الهلام المتكون بواسطة مزج البوليمر الحاوي على الكلوكوز مع conA عندما تضاف جزيئات الكلوكوز الحرة له يتحول إلى حالة غروية إذ تبتعد جزيئات الكلوكوز المرتبطة بالبوليمر عن con A نتيجة للتنافس في الارتباط بينهما وبين جزيئات الكلوكوز free glucose لذا من الممكن أن يتحول من محلول غروي إلى هلام gel-sol من جديد إذا تم التخلص من جزيئات الكلوكوز الحرة بواسطة الديليزة ((عملية الفرز الغشائي))



شكل (4-1) انتقال الطور Sol - gel الجزيئات الكبيرة تمثل Con A ، الدوائر المفتوحة تمثل جزيئات الكلوكوز المرتبطة بالبوليمر أما الدوائر المغلقة فتتمثل جزيئات الكلوكوز الحرة


### Application of Hydrogels

### 6-1. تطبيقات الهلاميات

تمتلك البوليمرات الهلامية استخدامات واسعة في مجالات عديدة ففي التطبيقات الصيدلانية استخدمت الهلاميات في أنظمة التحرر المسيطر للدواء والمثال الأكثر انتشاراً واستخداماً هو نظام التحرر المسيطر للأنسولين حيث ان السيطرة المؤقتة لتحرر الأنسولين بالأمكان ان تتم بواسطة الاستفادة من الهلاميات الذكية التي تفرز الأنسولين بكميات اكبر استجابة للنقصان في مستويات الكلوكوز في الدم، هذا النظام الهلامي يصنع من بوليمر متحسس لتغير الدالة الحامضية

pH-sensitive hydrogel مثل بولي ثنائي اثيل امينو اثيل ميثا اكريليت (PDEAEMA)

Poly (diethyl amino ethyl methacrylate) او يصنع من هلام متحسس لتغيير درجات الحرارة thermo-sensitive hydrogel والذي يحتوي عادة على مشتقات البولي اكريل امايد مع مجاميع كارهة للماء hydrophobic group .



كذلك تستخدم الهلاميات في المجالات البايولوجية والطبية والهلاميات المستخدمة في هذا المجال يجب ان تحتوي على صفات مميزة أهمها ملاءمتها البايولوجية لجسم الإنسان Biocompatibility وكونها عديمة السمية، من أهم استخدامات الهلاميات في هذا المجال هو استخدامها في صناعة العضلات الاصطناعية artificial muscle والعدسات اللاصقة contact lenses كون العدسات اللاصقة تصنع من هلاميات تمتلك صفات مميزة مثل المرونة العالية والنفاذية العالية للأوكسجين كما تستخدم الهلاميات بشكل واسع كضامات للجروح

Wound dressing materials وذلك بسبب كونها لينة flexible ومتينة durable و نفاذه permeable لبخار الماء والمواد الناتجة عن الايض metabolites ، كما تستخدم الهلاميات في تغليف أنبوب القسطرة المستخدم في المجاري البولية وذلك لزيادة ملائمة الأنبوب البايولوجية للجسم ، كما تعمل طبقة الهلام على منع تكون مستعمرات جرثومية bacterial

colonization على سطح الأنبوب فضلاً عن كونها تجعل السطح ناعم لمنع حدوث أي خدش  
إثناء دخول أنبوب القسطرة ، كما تستخدم الهلاميات كمتببتات للتربة إذ تستخدم في معالجة  
مشكلة التصحر وذلك بإنتاج تراكييب بوليمرية هلامية محبة للماء وقادرة على الاحتفاظ به.

## References :

- 1) E.H.Schacht, **J.physics. Series No.3,22**(2004)
- 2) M.Dimitrov,N.Lambov,S.Shenkov,V.Dosseva and Y.V.Baranov ski,**Acta pharm.,53** , 25 (2003).
- 3) M.J.Rosiak and F.Yoshi, **Nucl.Inst,151** , 56 (1999).
- 4) J.chen,H.park and k.park,**J.Biomed.symp.RES.,44** , 53 (1999).
- 5) E.AKala and J.colle H,proceed.**Inter.symp.control.Rel.Bloat.Mater,19**, 413(1992).
- 6) A.M.Hadaad,Ph.D.Thesis , University of Basrah , Iraq (2001).
- 7) N.A.Peppas,and R.Langer ,**AICHE Journal,No.2 , 49**, 2990 (2002).
- 8) Junchen,Seangbongjo and K.park;"Degradable Hydrogels".purdue university,school of pharmacy,west Lafayelte,IN 47907,USA.,(1998)
- 9) A.Sannino , A.Esposito , A.De Rosa , A.Cozzolino , L.Ambrosio and L.Nicolais , **J.B.Mat. Research** , 67A , Issue 3 , 1o16 , (2003).
- 10) S.Hietala,Ph.D.Thesis,university of Helsinki,Finland.,(1999).
- 11) M.HayaKawa,T.onda,T.Tanaka and K.Tsujii,**Langmuir.,No.2** , 41 (1999).
- 12) G.A.Adam, **National Journal of chemistry,1**,131 (2001).