



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القادسية
كلية العلوم

البلورات السائلة وتطبيقاتها

بحث تقدم من قبل الطلبة :

كجزء من متطلبات نيل درجة البكالوريوس
في علوم الكيمياء

بإشراف

م. د. أوراس عدنان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

صَدَقَ اللهُ الْعَلِيِّ

الْعَظِيمِ

سورة البقرة الآية

(٤٢)

الاهداء

الى الرسول الاعظم محمد صل الله عليه واله
وسلم

الى اهل بيت النبوة ومعدن العلم وموضع
الرسالة ومختلف الملائكة

الى

من يحمل كل الطيبة لما احاطني به من رعاية
وعنايه منذ نعومة اظفاري

والذي العزيز

الشكر والامتنان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد
المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين
وبعد لمن دواعي سروري بعد الانتهاء من انجاز
البحث بحول الله تعالى وقوته .

ان اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى الاستاذ المساعد
الدكتورة (أوراس عدنان) لما قدمت من اراء
 وافكار قيمة وتوجيهات سديدة وبنائه .

فضلاً عن تواصله الدائم في اثناء مسيرة الكتابة مما
اضفى عليه اسس الرصانة العلمية السليمة متمنين
له دوام الصحة والعافية والتوفيق

	الآية	
	الاهداء	
	الشكر والتقدير	
1	البلورات السائلة وتطبيقاتها	
1	المقدمة	1-1
1	جزيئات واطوار البلورات السائلة	2-1
6	ويذهب البعض الى تقسيم البلورات السائلة – حسب منشئها – الى قسمين كبيرين هما البلورات السائلة الترموتروبية Thermotropic والبلورات الليوتروبية Lyotropic	3-1
7	الخواص الفيزيائية الاساسية للبلورات السائلة	4-1
9	الموصلية الكهربائية	5-1
10	الخواص البصرية:	6-1
11	تخضع اللايزوتروبية البصرية لمخاليط البلورات السائلة لقاعدة الاضافة	7-1
12	الثنائية اللونية	8-1
13	خواص المرونة اللزوجة: viscoelastic properties	9-1
15	الظواهر السطحية وكيفية اعداد خلايا البلورات السائلة	10-1
16	توجيه البلورات السائلة	11-1
20	مواد بلورية سائلة جديدة	12-1
20	الانكسار المزدوج وتأثره بالمجال الكهربائي	13-1
20	الخواص الكهرو بصرية لأغشية البلورات السائلة المنتشرة داخل بوليمر	14-1

21	استخدام البلورات السائلة في أجهزة العرض	15-1
23	شاشات العرض البلورات السائلة ذات المصفوفات الفعالة	16-1
26-25	المصادر	

البلورات السائلة وتطبيقاتها

١-١ مقدمة:-


البلورات السائلة (Liquid crystals LCs) هي مواد لها مظهر السائل ولكن جزيئاتها تكون مرتبة في مستويات معينة مثل البلورات تعرف البلورات السائلة بانها الحالة الوسطية التي ينحصر تكوينها بين الحالة الصلبة البلورية المنتظمة الذي تكون فيه الجزيئات مقيدة الحركة وذات نظام هندسي ذي ثلاث ابعاد والحالة السائلة العادية غير المنتظمة والتي تتحرك جزيئات المادة فيه بصورة عشوائية.

نعتبر البلورات السائلة نوع من الموائع المحتوية على نظام معين تترتب فيه الجزيئات , وهذا الترتيب هو الذي يجعل المادة لا ايزوتروبية اي لا تكون خواصها الفيزيائية موحدة في جميع الاتجاهات . وقد وجد بالفعل ان اساس معظم الظواهر الكهرو بصرية في البلورات السائلة , يكمن في مقدرة محور المواقع الجزيئية المفضل ويسمى الموجة على اتخاذ اتجاهات معينة تحت تأثير مجالات خارجية .

ونقدم فيما يلي وصفا للتركيب الكيميائي والبلوري والخواص الفيزيائية للبلورات السائلة ذات الاهمية التطبيقية المرموقة.

2-1 جزيئات واطوار البلورات السائلة

تتخذ جزيئات الاطوار المميزة للبلورة السائلة شكل قضبان كما قد تفعل التجمعات الجزيئية نفس الشيء . ففي الطور المسمى النيماتى Nematic او الخيطي , تتوزع الجزيئات بشكل احصائي بحث تأخذ اتجاه المحور المفضل L والمسمى الموجة (شكل ١) وقد يتغير اتجاه هذا الموجة الا ان المسافة المميزة للتغير تكون اطول بكثير من ابعاد الجزيء نفسه . وعندما يطبق مؤثر خارجي فان المحاور الجزيئية تنتظم في اتجاه متجانس يشمل المادة كلها , فتصبح على هيئة بلورة سائلة احادية او جسما وحيد النطاق.



شكل (1) تماثلا طوار البلورات السائلة


وهناك ايضا طور السميكتي S mectic الوسيط والذي يتميز بنظام اتجاهي ونظام موضعي في ان واحد , بحيث تترتب جزيئات البلورة السائلة في طبقات يبلغ سمكها (d) في المتوسط مايقارب طول الجزيء نفسه (شكل 1ب) وهذه الطبقات قابلة للانزلاق على بعضها البعض , ويعرف هذا الطور بأنه من النوع (A) والطور السميكتي (A) الوسيط ينتمي مثل الطور النيماتى بصريا الى التماثل احادي المحور وينطبق اتجاه المحور البصري مع الموجة فاذا حدث وكانت هناك زاوية بين الجزيئات مع العمودي على الطبقة فان الطور السائد يكون سميكتي من النوع (C) . وقد يكون هذا الطور (كيرااليا) (اي لة تماثل اليد البشرية) او غير ذلك اعتماد على ما كان الدوران بالنسبة للعمودي على الجزيئات في الطبقات المجاورة قائما ام لا. (شكل c1)

اما فيما يتعلق بدرجات الحرارة فان الطور السميكتي (C) يتجلى عادة عند درجات ادنى من درجات تكون الطور السميكتي (A) واذا حدث انتقال طوري من (A) الى (C) فإنه يكون من النوع المتصل (اي من الرتبة الثانية).

وهناك حالات اكثر تعقيدا حيث يظهر النظام الموضعي كما في الشكل (1d) حيث يكون للجزيئات نظام سداسي في المستوى السطح . ويكون هذا الطور سميكتي ايضا ولكن من النوع B_h (يرمز الحرف h الى كلمة سداسي hexagonal) . وهو ينتظم في شبكة سداسية تتعامد فيها الجزيئات مع الطبقات . وقد تكون بعض اطوار البلورات السائلة هذه اقرب ما تكون من بلورات الحالة الصلبة المعروفة .

وعندما تكون الجزيئات (كيراالية) بحيث لا تمتلك تماثلا مراويا او مستويات تماثل فان عددا من الاطوار الوسيطة الكيرالية يبدأ في الظهور , ومثال ذلك الطور المسمى الكوليستري او النيماتى

الكيرالي (شكل ٢) وتتمتع الجزيئات المكونة للبلورات الكوليسترية بنشاط بصري ملحوظ , كما تتميز بأن اتجاه المحور الاطوال للجزيئات في كل طبقة من الطبقات المتعاقبة يصنع زاوية مع زاوية مع اتجاه محاور الجزيئات في




شكل(٢) تركيب الطور الكوليستري

الطبقة الثانية.ومن المعلوم ان كل طبقة تتكون من جزيئات ذات اتجاهات متوازية كما انها تتحرك بحرية في اتجاهين بحيث ينتج حلزون ذو (خطوة) مقدارها p_0 اعتماد على طبيعة الجزيئات (٢) ويدور محور الاتجاه (الموجة) زاوية مقدارها 2π خلال كل خطوة p_0 ويصور الشكل (٢) تركيباً حلزونياً ذا ثلاثة ابعاد يحتوي على جزيئات كيرالية . وقد اصطلح على وصف هذه الاطوار بالزرقاء ويحدث احيثانا ان تتراص (اجزاء من الحلزون) بحيث تتكون شبكات مكعبية متنوعه تقترب ثوابتها من خطوة الحلزون .

والبلورات السائلة الكوليسترية- مثل النيمانية احادية المحور سواء موضعياً او على المستوى الماكرو سكوبي. وينطبق المحور البصري لها مع محور الحلزون الذي يتعامد دائماً مع المحاور البصرية النيمانية الموضعية.


وهناك من الجزيئات ماهو على الشكل اقراص تكون بمثابة لبنات اطوار وسيطة تأخذ شكل الاعمدة(٣) وقد يكون تجمع هذه الاقراص في الاعمدة بغض النظر عما اذا كان ترتيبها داخل

كل عمود منتظما ام لا .وتشكل هذه الاعمدة شبكية سدسية او قائمة و على وجه العموم ,فأن هذه الاطوار احادية المحور وسالبة وينطبق المحور البصري على الموجة L.




شكل(٣)بلورات السائلة ذات الجزيئات

والبلمرات ذات السلاسل الجزيئة الخطية او التي على شكل المشط هي من الحالات الخاصة للبلورات السائلة والشكل(٤)يوضح طورا نيماتيا مكونا من جزيئات بوليمر ذات سلاسل خطية طويلة الا ان الاطوار الوسيطة للبلمرات تتميز بقدرتها على تكوين حالة زجاجية يكون فيها ترتيب البلورات السائلة متجمداً وتعتبر هذه الظاهرة اساسا للعديد من التطبيقات الحديثة للبلورات السائلة البوليمرية وعلى وجه الخصوص الفيروكهربائي منها.



شكل(٤)بلورات سائلة بوليمرية ذات اساس من بوليمر خطي


وتعتبر البلمرات التي تاخذ الشكل المشط من اهم المواد المستخدمة في تطبيقات الكهرو بصرية , اما اجزاء هذه البلمرات فهي مكونة من سلسلة رئيسية وفواصل ومجموعات جزئية جانبية , وان كان من الممكن اضافته بعض المجموعات الكيميائية الوسطية ذات وظائف المحدده الى التركيب الجزيئي



(شكل ٥) بعض امثلة البوليمرات التي تستخدم في تطبيقات الكهرو بصرية

ويتكون الطور الكيرالي للبلورات السميكتية C من جزيئات ذات نشاط بصري . ويكون التماثل الموضعي للطور C وهو (C_2) قطبيا . لان مستوى الميل الجزيئي (شكل ٦) لم يعد مستوى انعكاس مرأوي .. وهكذا يسمح للاستقطاب التلقائي ان يكون موازيا للطبقات. وتلتف كل طبقة متتالية في الطور C السمكتي بزواية ما بالنسبة للطبقة التي سبقها وبذلك ينشأ تركيب ملتوي ذو خطوة مقدارها P_0 . ومن الامثلة التقليدية للطور السميكتي C- الذي يتمتع بخواص فركهربية-

ويرمز له بالرمز D او L DOBAMBC



الشكل (٦) التركيب الجزيئي والترتيب داخل الطور السمكتي الكيرالي



3-1 ويذهب البعض الى تقسيم البلورات السائلة - حسب منشئها - الى قسمين كبيرين هما

البلورات السائلة الترموتروبية **Thermotropic** والبلورات الليوتروبية **Lyotropic**

١- البلورات الترموتروبية : وهي التي تنتج عند تسخين المادة الصلبة ومن امثلتها مادة

كوليستريل نونانويت (الشكل ١٧) ومادة N. (P-METHOXY BENZYLIDENE—P P

(BULYLANIINE الشكل ٧ب)



N-(P-METHOXY BENZYLIDENE)-P-BUTYLANILINE (MBBA)

شكل (٧) نماذج من التراكيب الجزيئية التي تنتج عنها اطوار ترموتروبية وسطية

٢- البلورات الليوتروبية : وهي التي تتكون عند التحضير محاليل بعض المواد في مذيب ايزوتروبي ويشترط ان يكون تركيز المادة المذابة كبيرا , ويلاحظ ان الوحدات التي على هيئة قضبان دقيقة كبيرة بالنسبة لوحدات البلورات الترموتروبية , ولكن النسب المحورية لها نادرا ما تزيد على ١٥ (النسبة المحورية هي النسبة بين طولي المحور الكبير الى المحور الصغير) ويذكر ان حمض DNA النووي وبعض الفيروسات مثل فيروس ورق نبات الدخان وكثير من الببتيدات الصناعية وغيرها تكون اطوارا وسيطة ليوتروبية عند اذابتها في مذيبات مناسبة – كالماء مثلا- وبتركيزات مناسبة .

1-4 الخواص الفيزيائية الاساسية للبلورات السائلة

الخواص العزلية Dielectic properties

تعتبر السوائل العنصرية النقية من المواد العازلة كهربائيا وكذلك المواد الدياتمغناطيسية $\sigma \approx 0$ وتكون الانفاذية المغناطيسية لها هي $\mu_0 = 1 + 4\chi \approx 1$ اما معامل انكسارها فهو $n^2 = \mu\epsilon = 1$ وعند الترددات المرتفعة تكون السماحية العزلية $\epsilon(\omega \rightarrow \infty) = n^2$ محكمة بمتوسط استقطابية ما يسمى بالتشوه الالكتروني والايوني للجزيء من خلال معادلة

$$\frac{n^2-1}{n^2+2} = \frac{4\pi}{3} \frac{\rho}{m} \cdot N_A \langle \gamma \rangle^E$$

لورنتز-لورنتز


حيث ρ هي كثافة المادة , m الوزن الجزيئي لها , N_A عدد افوكادرو اما $\langle \gamma \rangle$ فهو متوسط الاستقطاب في وجود مجال كهربائي شدته E . اما عند الترددات المنخفضة فأن السماحية العزلية الاستاتيكية تعطى في ابط صورها بمعادلة ((كلاوزيوس-موسوتي))

$$\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{4\pi}{3} \frac{\rho}{m} \cdot N_A \left(\langle \gamma \rangle^E + \frac{\mu^2}{3k_B T} \right) \quad (15-2)$$

حيث $\frac{\mu^2}{3k_B T}$ مقدارها يعبر عن المركبة الاتجاهية لمتوسط الاستقطابية الاستاتيكية والتي تعتمد على عزم ثنائي القطب الكهربائي μ للجزيء يوضح الشكل (٨) كيفية تغيير السماحية العزلية مع

التردد في حالة السوائل ذات جزيئات قطبية (المنحنة ١) وسوائل ذات جزيئات غير قطبية (المنحني ٢) وتعتبر هذه المنحنيات اساسا لاستنتاج زمن الاسترخاء من معادلات (ديباي).

$$\epsilon^*(\omega) - \epsilon(\omega) = \frac{[\epsilon(0) - \epsilon(\infty)]}{1 - i\omega\tau_D} \quad (15-3)$$



شكل (٨) تأثير التردد على السماحية العزلية للسوائل ذات جزيئات القطبية

حيث ϵ' هو الشق الحقيقي، ϵ'' التخيلي للسماحية العزلية التخيلية بحيث يشكلان معا السماحية المركبة $\epsilon^* = \epsilon' - j\epsilon''$.

$$\left. \begin{aligned} \epsilon' &= \epsilon(\infty) + \frac{[\epsilon(0) - \epsilon(\infty)]}{1 + \omega^2\tau_D^2} \\ \epsilon'' &= \frac{[\epsilon(0) - \epsilon(\infty)]\omega\tau_D}{1 + \omega^2\tau_D^2} \end{aligned} \right\} \text{ من } \epsilon''$$

وهكذا فالمعادلة تصف المنحنى الموضح بالشكل (٨) الذي يمثل علاقة التردد بالشق الحقيقي من ϵ^* والتردد المميز. كما يمثل علاقة التردد بالفقد العزلي. وهذا الفقد هو الذي يسبب في وجود مركبة فعالة للتيار الكهربائي حتى في وسط عزل تماما لا يحتوي على ناقلات للشحنة. والموصلية الكهربائية الناجمة عن الفقد العزلي هي


$$\sigma_D = \varepsilon // \frac{\omega}{4\pi}$$

وفي الخلاصة فان السماحية العزلية المركبة تصبح :

$$\varepsilon^* = \varepsilon + i \frac{4\pi}{\omega} \sigma_D$$

5-1 الموصلية الكهربائية :-

من الثابت ان التوصيل الكهربائي يرتفع في البلورات السائلة بشكل كبير بسبب وجود الشوائب , حيث تتفكك جزيئاتها مخلقة ايونات موجبة كاتيونات واخرى سالبة انيونات .ويحدث ان تلتئم هذه الايونات مرة اخرى طبقا للعلاقة :



فاذا كان المجال ضعيفا , ومعدل التأين منخفضا فان الموصلية توصف بالمعادلة :


$$\sigma = e (\mu_+ - \mu_-) \left(\frac{k_D C^*}{k_R} \right)$$

حيث μ_+, μ_- هما حركيتنا الايونين الموجب والسالب على الترتيب و C^* - تركيز الشوائب في السنتمر المكعب . والثابتان K_R, K_D هما اللذان يحددان معدل التفكك والالتئام على الترتيب ويتوقف اعتماد الموصلية الكهربائية على درجة الحرارة على تغير حركية الايونات وثابتي التفكك والالتئام مع درجة الحرارة وتوصف - بشكل عام -بالعلاقة التالية

$$\sigma = \sigma_0 \exp\left(-\frac{W}{KT}\right)$$

بقى ان تعرف ان الموصلية الكهربائية (او المقاومة النوعية) من بين اهم السمات المميزة للبلورات السائلة , حيث تصل قيمتها في غالبية البلورات السائلة الى $10^{-11} \text{ohm}^{-1} \text{cm}^{-1}$

ولايجب ان تزيد قيمة σ عن هذا الحد اذا كان علينا استخدام البلورات السائلة في تطبيق تتعرض فيه لاشعاع قوي نسبيا من موجات فوق البنفسجية او تحت الحمراء لفترات طويلة (عدة مئات من الساعات) ويرى في الشكل (٩) طريقة موثوق بها لتعيين σ



شكل (٩) طريقة قياس الموصلية الكهربائية لبلورات سائلة

6-1 الخواص البصرية: *Optical Properties*


١- اللايزوتروبية :

يرتبط سلوك البلورات السائلة احادية المحور عند الترددات المرتفعة وهنا بأسهام كل من الاستقطاب الكهربائي والالكتروني والايوني ولا يظهر اسهام مركبة الاستقطاب الاتجاهي الناشيء عن ثنائيات القطب ولهذا يصبح شفا معامل الانكسار المركب وهما معامل الانكسار n ومعامل الامتصاص k لا ايزوتروبيين . ولكل منهما مركبتان رئيسيتان هما $k_{\parallel}, k_{\perp}, n_{\parallel}, n_{\perp}$ يوضح الشكل (١٠) منحنيات تغير معاملات الانكسار الرئيسية مع درجة حرارة لثلاث من البلورات السائلة النيماتية . اما القيمة المتوسطة لمعاملات الانكسار في

الطور النيماتى فهي تعطي بالمعادلة

$$\langle n^2 \rangle = \frac{1}{3} (n_{\parallel}^2 + 2n_{\perp}^2)$$

علما بأن الكمية $(n)^{2\frac{1}{2}}$ تختلف عن معامل الانكسار n_{is} في الطور الايزوتروبي بسبب اعتماد كثافة المادة على درجة الحرارة . اما استقطابية الجزيئات المتوسطة فهي لاتعتمد على درجة الحرارة.



شكل (١٠)

ويمكننا تعريف مايسمى باللايزوتروبية البصرية بالمقدار Δn حيث

$$\Delta n = n_{II} - n_I$$

وتحدد Δn تماما بلا ايزوتروبية الاستقطابية مقاسة بالتوازي وبالتعامد مع المحور الجزيئي الطويل.

وتزداد قيم اللايزوتروبية Δn مع كل من

- ١- استطالة سلسله الترابط الموازية للمحور الجزيئي
- ٢- عند استبدال الحلقات العطرية المشبعة بأخرى غير مشبعة
- ٣- عند تقصير سلسله ((الالكيل)) في نهاية المجموعات الجزيئية فتصبح سلسله على هيئة تبادلات زوجية وفردية
- ٤- زيادة قيم بارامتر الترتيب .

7-1 تخضع اللايزوتروبية البصرية لمخاليط البلورات السائلة لقاعدة الاضافة .

$$\left[\frac{1}{\rho} \frac{(n^2 - 1)}{(n^2 + 1)} \right]_{\text{mix}} = \sum_i C_i \left[\frac{(n_i^2 - 1)}{(n_i^2 + 1)} \cdot \frac{1}{\rho} \right]$$

حيث c_i هو الكسر الجزيئي للمركبة (i) في المخلوط.


8-1 الثنائية اللونية Dichroism

تحدث لا ايزوتروبية الامتصاص (او ما يسمى ثنائية اللون) في البلورات السائلة . اما بسبب وجود مذذب ذي طول موجي قصير والذي ينطبق عادة مع اتجاه المحور الجزيئي الطويل او بسبب الشوائب مثل الصبغات ثنائية اللون (ويمكننا ان نطلق على هذه الشوائب اسم الضيوف) (الذائبة في البلورات السائلة (المضيفة) وستتناول الحالة الثانية لاهميتها في التطبيقات العملية وذلك في اطار ما يعرف بتأثير (ضيف - مضيف)

هب ان لدينا جزيئات من الصبغة الضيف وهب ان المحور الجزيئي الطويل يميل بزاوية مقدارها θ مع الموجة للبلورة السائلة (المضيفة) ثم دع مذذب الامتصاص O يميل بزاوية مقدارها β مع المحور الجزيئي الطويل للصبغة شكل (11) عند نذ يكون بارامتر الترتيب للصبغة ثنائية اللون مرتبطا مع النسبة الثنائية اللونية $N = \frac{D_{\parallel}}{D_{\perp}}$ بالعلاقة التالية

$$S_{\text{dye}} = \frac{(N-1)}{(N+1)} \left[1 - \frac{3}{2} \sin^2 \beta \right]^{-1}$$

وعلى هذا يكون تعريف النسبة للصبغة او N هو انها النسبة بين الكثافتين الضوئيتين (البريتين) الناتجتين عن قياس الاستقطابية لمحلول الصبغة ثنائية اللون في البلورة السائلة التي تاخذ اتجاهها اما موازيا او متعامدا مع متجه استقطاب الضوء على الترتيب



شكل (11) موقع مهتز الامتصاص بالنسبة للبلورة السائلة

1-9 خواص المرونة اللزوجة: viscoelastic properties

يتحدد سلوك البلورات السائلة في وجود مجالات كهربائية بما لها من خواص المرونة اللزجة . ومن هنا تأتي اهمية معرفتها والواقع ان تلك المجالات تتحكم في البارامترات المميزة مثل الجهود الكهربائية الحاكمة ومدى انحدار منحني الجهد مع انبعاث الالكترونات وزمن الاستجابة وغيرها.

١- المرونة Elasticity

يكمن الفرق الجوهرى بين التشوهات في بلورة السائلة وفي بلورة الصلبة في ان البلورات السائلة لا تعاني من ازاحات انتقالية للجزيئات عند حدوث تشوهات للعينات بفعل اجهادات خارجية . ويرجع هذا الى انزلاق طبقات البلورة السائلة على بعضها البعض.

وترتبط مرونة السوائل الايزوتروبية بالكثافة وتغيرها , اما تغيرات الكثافة في البلورات السائلة فيمكن التغير عنها بمعاملات مناسبة وتظل المرونة المرتبطة بالتغيرات الموضعية لا اتجاهات الموجة هي المميّزة الرئيسي.

وغالبا ما نلجأ الى الفروض التالية عند وصف مرونة البلورات السائلة النيماتية:

١- يتغير اتجاه الموجة L بالتدرج الشديد اذا قورن بالابعاد الجزيئية للبلورة السائلة, وعلينا ان نستنتج ان بارامتر الترتيب s يظل ثابتا عبر حجم البلورة السائلة باكملها وذلك عند درجة الحرارة ثابتة T في حين ان مجال الموجة L هو فقط الذي يتغير تبعا للمجالات الكهربائية الخارجية او غيرها.

٢- لا بد من اخذ التماثل الاسطواني لتركيب البلورة السائلة النيماتية في الاعتبار , وكذلك غياب القطبية

٣- ان ما يظهر في التعبير الرياضي للطاقة الحرة هو مربعات قيم تشوه الموجة وذلك طبقا لقانون هوك


وبناء على هذه الفرضية فإن كثافة الطاقة الحرة المرنة للبلورة السائلة النيماتية ستأخذ الشكل التالي؛:

$$g = \frac{1}{2} \left[K_{11}(\text{div } L)^2 + K_{22} (L \text{ curl } L)^2 + K_{33} (L \times \text{curl } L)^2 \right]$$

وهذه المعادلة هي الاساس في دراسة جميع الظواهر الكهرو بصرية في البلورات السائلة النيماتية فالحد الاول يصف التشوه S وهو اول حرف في كلمة SPLAY اما الحد الثاني فيصف التشوه T اول حرف في كلمة TWIST والحد الثالث يصف التشوه B اول حرف في كلمة BEND ويلخص الشكل (١٢) هذه الانواع الثلاثة للتشوه. ويتشابه الموقف تماما في حالة البلورات السائلة الكوليستيرية او النيماتية .

وتحمل نظرية المرونة سماتها الخاصة في حالة البلورات السميكتية حيث تشترك التشوهات المرتبطة بتغير المسافة بين الطبقات في جميع الاطوار السميكتية وان كانت غير مرتبطة عموما - بتغير اتجاه الموجة ولذلك يظهر معمل اخر للمرونة B,

اما في البلورات السميكتية A فان لتشوه الوحيد الممكن هو التموج النوعي للطبقات السميكتي بحيث تظل المسافة بين الطبقات ثابتة ويظل الموجة عموديا على الطبقة ويضع هذا التشوه قيودا على مجال الموجة,



شكل (١٢) انواع التشوه الاساسي في البلورات السائلة

وعلى ذلك التباعد قيم معاملات الالتواء والانحناء بالقرب من من التحول الطوري الذي ينقل البلورة من النيماتية الى السميكتي A اي ان المعادلة ليست صالحة للتطبيق على البلورات السائلة السميكتي من النوع C حيث يسود التعامل مع الثوابت المرونة النوعية

ب- اللزوجة *Viscosity*

من المعروف ان معاملات اللزوجة لوسط ما هي النسب بين مشتقات الاجهاد اللزج ومشتقة السرعة بالنسبة للزمن.

وتتغير لزوجة السوائل الايزوتروبية بشكل عام بتغير درجة الحرارة طبقا للقانون المعروف .


$$\eta_{iso} = \eta_0 \exp \left(\frac{E}{KT} \right)$$

حيث ان هي طاقة تنشيط انتشار الحركة الجزيئية وهناك علاقة مماثلة لكل صور اللزوجة النيماتية على كل مدى الطور الوسيط فيما عدا مناطق التحول الطوري

10-1 الظواهر السطحية وكيفية اعداد خلايا البلورات السائلة :

يعتبر التفاعل البلورات السائلة مع الاطوار الملاصقة لها (كغاز او سائل او صلب) من الموضوعات المثيرة للاهتمام من حيث السلوك الكهرو بصري لها فالطور النيماتي- مثلا على درجة عالية من الاهمية في مجال تطبيقات النيبطات الكهرو بصرية ولهذا تجد دراسة خواص سطوح البلورات النيماتية:

ومن اشهر الخلايا التي على شكل شطيرة (١٣) تلك التي تستخدم في معظم التطبيقات العملية او عند فحص البلورات السائلة ودراسة خواصها . ويتم في هذا الخلايا تكوين طبقة رقيقة يتراوح سمكها من ١ الى ١٠ ميكرون بين لوحين زجاجين مزدوجين بأقطاب شفافة ويحتفظ بمسافة ثابتة بين اللوحين بواسطة فواصل عازلة تباعد بينهما وتكون هذه الفواصل مصنوعة من الميكا او البولي اثيلين . اما اذا كانت الفجوة بين اللوحين الزجاجية ضيقة (١ميكرون) فأنا نستعين ببعض الكرات الزجاجية الدقيقة او قطع من الالياف الزجاجية ذات الاقطار المناسبة وعند فحص البلورات السائلة فأنا نسقط الضوء على الخلايا بامتداد المجال الكهربائي او بزواوية محددة



شكل (١٣) خلية على شكل شطيرة


اما الطلاء الموصل الشفاف فهو غالبا من مادة اكسيد القصدير او اكسيد الانديوم حيث يمكن الحصول على طبقات من اكسيد القصدير ذات مقاومة كهربائية ضئيلة .ويمكن بهذه الطريقة الحصول على طبقات ذات سمك مختلف يعتمد على ما اذا كانت الشفافية ام المقاومة الكهربائية هي العامل الحاكم .ثم تثبت الاسلاك توصيل رقيقه بطبقات اكسيد القصدير بواسطة محلول من مادة بولي فنيل بيوتي رال اللاصقة والمذابة في الايثانول وقد يستخدم اكسيد الانديوم على هيئة طبقة رقيقة تكونت بأسلوب الرش الكاثوديللانديوم تحت ظروف التفريغ . وقد تكون هذه الطريق اكثر كفاء من السابقتها وان كانت خواص الطلاء – كاشده الميكانيكية والشفافية والمقاومة الكهربائية – لا تكاد تختلف عنها .

11-1 توجيه البلورات السائلة :

١- التوجيه الاستوائي (المتجانس)

اذا ذلك سطح الزجاج بقطعه من الورق او القماش دلكا ميكانيكيا فان ذلك السطح يكتسب تضاريس دقيقة في طبقة طلاء الاقطاب الكهربائية او في الزجاج نفسه بحيث يصبح السطح مليئا بالنتوءات والمنخفضات التي من شأنها العمل على توجيه جزيئات البلورات السائلة توجيهها على امتدادها ويؤدي هذا في النهاية الى انشاء توجيه استوائي (شكل ٤ ا) ويتم انجاز هذه العملية بنجاح عن طريق تبخير بعض الفلزات او الاكاسيد على السطح ان يكون اسقاط الابخرة مائلا تتضح هذه العملية في (الشكل ٤ ب) حيث من الواضح الية الحصول على توجيه استوائي

لبورات سائلة استوائية بواسطة التبخير المائل لغشاء رقيق من الفلز



شكل (١٤) تكوين توجيه استوائي (متجانس)

وهناك ايضا اسلوب اخر يتم فيه استخدام الشبكات الدورية المجهزة بطريقة الطباعة الضوئية بهدف الحصول على توجيه استوائي يشكل البلورات السائلة النيماتية . وقدثبت ان لتقنية رص الجزيئات ضوئيا فوائد واضحة تفوق اسلوب الدلك (الاحتكاك) المعتاد . ومن تلك الفوائد مايلي :

١-تجنب تكون الشحنات الكهروستاتيكية والشوائب وحدوث أي تلف في الطبقات التحتية ميكانيكيا .

٢- امكانية انتاج بنية ذاتم وجه محدد للبلورات السائلة في اطارمساحة مختارة من الخلية .

تنقسم المواد المستخدمة في رص الجزيئات ضوئيا لقسمين حيث يعتمد القسم الاول على استخدام بوليمرات ضوئية خطية. اما القسم الثاني فيعتمدعلى صبغات ازوية AZO وجزيئات صبغات اخرى مندمجة في مادة بوليمرية رابطة اوفي اغشية نقيهحضرت بالتبخيرتحت تفريغ عالي.


ب- التوجيه المتجانس الموحد *Homeotropic*

يوضح الشكل (١٥-١٤). كيفية الحصول على هذا النوع من التوجيه باستخدام طبقة احادية الجزيء لمادة خافضة للتوتر السطحي. ويتم ذلك بسحب الطبقة التحتية من المحلول ثم بلمرة اغشية السليكون العضوي مباشرة فوق الطبقة التحتية باستخدام تفريغ البلازما , وتتيح هذه الطريقة امكانية اضافة الشوائب النشطة مباشرة الى البلورة السائلة (مثل الليسيثين او احماض الكوكسينزويك). وقد استخدمت هذه الطريقة في توجيه مختلف انواع البلورات السائلة مثل النيماتية والكوليسترول والسلكية .

وتستعمل الاشعة فوق البنفسجية ايضا لإتمام عملية التوجيه حيث يسقط الضوء غير مستقطب عموديا على العينة المحتوية على طبقة حساسة للضوء . وتميل جزيئات البلورة السائلة الى اتخاذ اتجاه متعامد مع متجه استقطاب الضوء ليصبح الاتجاه المفضل الوحيد المتاح هو اتجاه الضوء .

ج) انواع اخرى من التوجيه :

يوضح الشكل (١٥-١٥) انواع اخرى مختلفة من اساليب توجيه البلورات السائلة النيماتية , اما الشكل (١٥-١٦) فيتعلق بالبلورات الكوليسترولية والسلكية . على ان خلق توجيه ملتو لبلورة سائلة نيماتية ذات زاوية دوران اكبر من ٩٠ من الامور المستحيلة , ولذلك صار من الضروري اضافة مادة تيسر الحصول على زاوية الالتواء المطلوبة في البنية النيماتية , وقد وجد ان الزاويتين ١٨٠ و ٢٧٠ هما الاكثر ملائمة للتطبيقات العملية.



شكل (١٥) انواع مختلفة من اتجاهات البلورات السائلة النيماتية

وعندما يصبح موجة البلورة السائلة الكولسترولية موازيا لسطحي الخلية , وذلك من خلال معالجة محددة , فان الحلزون يكون عموديا على السطحين الزجاجيين . وعندئذ يمكننا الحصول على نسيج استوائي ذي نشاط بصرى . اما اذا كانت جزيئات البلورة الكولسترولية متعامدة على سطحي الشريحتين الزجاجيتين فان محور الحلزون سيجد نفسه مضطرا لان يكون موازيا للسطحين وهنا يحدث مايسمى بالنسيج الشبيه ببصمة الاصبع .

12-1 مواد بلورية سائلة جديدة :

يجتهد الباحثون طوال الوقت لاستنباط وانتاج بلورات سائلة جديدة تسهم في تطوير الحاسبات الشخصية المحمولة واجهزة التليفزيون ذات الشاشات العريضة وخدمة مجال الهواتف المحمولة ويلخص الجدول (1-15) احدث ما وصلت إليه تقنية البلورات السائلة وتطبيقها .

13-1 الانكسار المزدوج وتأثره بالمجال الكهربائي

عندما نطبق مجالاً كهربائياً على طبقات البلورات السائلة فإن ثمة نوعاً من تشوه التوزيع الجزيئي الأولي للموجه بأخذ في الظهور ويؤدي بدوره الى تغيير في الخواص البصرية لخلية البلورات السائلة . ويقع تغير اتجاه الموجه L في وجود مجال كهربائي تحت تأثير الازدواج العزلي الذي يتناسب مع اللايزوتروبية العزلية E اما تأثير الازدواج المغناطيسي على اتجاه الموجه فيتحدد بمقدار كثافة طاقة التفاعل :

$$g_h = - \frac{\Delta \chi}{2 (LH)^2}$$

14-1 الخواص الكهرو بصرية لأغشية البلورات السائلة المنتشرة داخل

بوليمر

تجذب اغشية القطيرات النيماتية المنتشرة في وسط بوليمري رابط او بلورات السائلة المنتشرة في بوليمر PDLC الكثير من الاهتمام نظرا لتميز خواصها. وعند تحضير مثل هذا النوع من الاغشية تتولى بعض العمليات المهمة وهي فصل الاطوار ثم التغليف الدقيق ثم تكون المستحلب .

اينطوي فصل الاطوار على مزج البلورة السائلة مع مادة بوليمرية شفافة ذات طبيعة سائلة ووزن جزيئي منخفض نسبيا , ثم تتم تسوية المزيج بواسطة ضوء فوق بنفسجي او برفع درجة الحرارة او بأضافة عامل كيميائي يحفز عملية البلمرة . وبعد التفاعل تصير البلورة السائلة اقل


ذوبانية من البوليمر . وتبدأ القطيرات الضئيلة في التكون وفي نهاية عملية التسوية هذه ينتج جسم مكون من مادة تحتوي على قطيرات نيماتية موزعة بداخلها

ويستخدم الكلوروفورم كمذيب للبلورات السائلة والبوليمرات ,حيث يمزج المحلول مع كرات زجاجية ذات قطر محدد يتيح الحصول على فجوة ذات سمك المحلول على طبقة تحتية حاملة من الزجاج المغطى بطبقة من مادة *ito* وترتفع درجة الحرارة حتى 140°C . وبعد ان يتبخر الكلوروفورم تماما يوضع غطاء زجاجي اخر مغطى بطبقة من *ITO* فوق المجموعه الاولى ويمارس عليه ضغوط خفيفه ثم يترك الجميع ليبرد

اما الخصائص التركيبية للغشاء فيتم التحكم باختيار البلورات السائلة والبوليمر المستخدم وباختيار تركيز مناسب للمحلول والمذيب المستخدم وضبط معدل تبخير المذيب ودرجة الحرارة الاعداد وغيرها.

15-1 استخدام البلورات السائلة في اجهزة العرض :


لقد بدأ الاهتمام باستخدام البلورات السائلة كمكون مهم في اجهزة العرض منذ نهاية ستينات القرن العشرين ثم ازداد الاهتمام بها عندما اكتشف اثر (التششت) الديناميكي في البلورات السائلة ذات الايزوتروبية العزلية السالبة (١٨) حيث يتششت الضوء بشدة عندما تزيد شدة المجال عن قيمة مشرفيه معينة وتزامن مع هذا الاكتشاف ظاهرتين بصريتين في البلورات السائلة فيما له صلة بتطبيقاتها في اجهزة العرض وقد اطلق على اولاهما ظاهرة (ضيف-مضيف) وهي التي تتجلى في مخاليط البلورات السائلة ذات الصبغات ثنائية اللون . اما الظاهرة الثانية فهي تحول بين الطورين النيماتيوالسميكتي في وجود مجال كهربائي



شكل (١٧)

وتتلخص ظاهرة (ضيف -مضيف) في ان البلورات السائلة حيث تتعرض - وهي تقوم بدور (المضيف)- لتأثير مجال كهربائي فأن جزيئات الصبغة المنتشرة فيها وهي تقوم بدور (الضيف) ستقوم بتسهيل حدوث الظاهرة حيث تتجه جزيئات الصبغه مع جزيئات البلورات السائلة في اتجاه موحد

وقد شاع استعمال البلورات السائلة بشكل واضح كمشاشات عرض عد اكتشاف ظاهرة الالتواء التي تجلت في معظم البلورات السائلة ويلخص الشكل(١٨) هذه الظاهرة




شكل (١٨)

ومن التطبيقات الشائعة لهذه الوسائل ما هو متبع في ساعات المعصم والالات الحاسبه والالعاب الالكترونيه وشاشات التليفون المحمول والات لتصوير الفوتغرافي والفيديو والكثير من الاجهزه العلميه والطبيه واجهزة القياسات الخاصه بالسيارات ووسائل الانتقال المتنوعه

16-1 شاشات العرض البلورات السائله ذات المصفوفات الفعاله

يتلخص مبدأ المصفوفات شكل الفعاله (النشطه) في التحكم المنفرد لكل عنصر من عناصر الصور المعروضه على شاشة البلورات السائله . وهذا العنصر *PIXLE* مشتق من كلمتي صورته *PICTURE* وعنصر *ELEMENT* ويتم التحكم بواسطة عنصر غير خطي متصل به كما في الشكل ٢٠ حيث ترى نبيطه ذات طرفين او ثلاثه . اما ذات الطرفين فهي اما ثنائيات *DIODES* صنعت من اغشيه رقيقه *THIN FILM* ويرمز لها عادة اختصارا بالحروف *TFD* واما هي نبيطه *MIM* او فلز عازل - فلز وسنبدأ في التعرف على الاخيريه .

تتكون العناصر MIM من طبقات متعاقبة من فلز ثم مادة عازله ثم فلز وهي بهذا تشبه المكثف الكهربائي كما في شكل ٢١ اما الماده العازله في تحتوي مراكز لاقتناص الالكترونات . حتى اذا مازاد الجهد المطبق على العنصر MIM عن قيمه مشرفيه معينه V_{th} فان المجال الكهربائي قادرا على تحرير تلك الالكترونات فيمر تيار مقداره $IMIM$ متناميا بشكل اسي مع فرق الجهد . ويتميز هذا التأثير بانه متماثل لأن كلا من التيار الموجب والسالب يعتمدان على الجهد المطبق بنفس الاسلوب (شكل ٢١)



شكل (١٩)

ويمثل هذا التماثل اهميه خاصه حيث يصبح من الممكن تغيير اشارة الجهد المطبق على عناصر البلوره السائله والاحتفاظ بجهد صفري في المتوسط وذلك تجنباً للتحلل الكهروكيميائي الذي قد يحدث للبلورات السائله . اما اذا لم يصل الجهد الى القيمه V_{th} فان حاجز الجهد عند السطح البيني سيمنع ظهور اي تيار كهربائي وعند القيم الكبيره للمجال تقوم الالكترونات بالحركه بالنفقيه خلال حاجز الجهد مما يرفع من قيمة التيار (ظاهرة بول - فريينكل)

تتولى نبيطات MIM عمليه شحن المكثف CLC بالتوافق مع اقطاب الجهد المستخدم كما في الشكل ٢١ ويتم التحكم في عمليه الشحن بواسطه جهد الصفوف V_r وجهد الاعمده V_c حتى ينشأ الجهد V_{lc} عبر البلور هالسائله :

$$V_{lc} = V_r - V_c - V_{mim}$$

المصادر :

- البصريات الفيزيائية، أ.د. أحمد فؤاد باشا، أ.د. شريف أحمد خيرى، دار الفكر العربى، ١٩٩٨م.
- فيزياء الجوامد، أ.د. محمد أمين سليمان، أ.د. أحمد فؤاد باشا، أ.د. شريف أحمد خيرى، دار الفكر العربى، ٢٠٠٠م.
- Fundamentals of Optics: Jenkins F.A. and White, H.E. Mc Graw Hill (1957).
- International Tables for x-ray Crystallography: J.S. Kasper and K. Lonsdale I.U.C. (1992).
- Introduction to Oxford Univ. Press (1992): Solid State Physics. 7th Edition. C. Kittel. John-Wiley and Sons (1997).
- Introduction to Physics: A.I. Kitaigorodsky, (1968). Mir Publishers.
- Liquid Crystal Devices, Physics and Applications. Chigirnou, V.G. Artech House, Boston, London (1999).
- Liquid Crystals: Chandrasekhar S. Cambridge University Press Combridge (1977).
- Local Atomic Arrangements Studied by x-ray diffraction: J.B. Cohen and J.E. Hilliard, (eds.), Gordon Breach, New York (1966).
- Mechanical Behaviour of Materials: M.A. Meyers, K.K. Chawla, Prentice Hall N.J. (1998).
- Organic Chemical Crystallography: A.I. Kitaigonodsky (1957). Consultants Bureau, New York.

- Structure and bonding in Crystalline Materials: G.S. Rohrer (2001).
Cambridge University Press, UK.
- Text Book of Polymer Science: F.W. Billmeyer, Wiley. Interscience.
N.Y. (1971).
- The Atom - Atom Potential Method: A.J. Pertsin & A.I. Kitaigorodsky
(1986). Springer Verlag Berlin Heidelberg.
- The Determination of Crystal Structures: H. Lipson and W.Cochran
(1966).
- The Interpretation of x-ray Diffraction Photographs: N.F.M.Henry, H.
Lipson and W. A.Wooster (1951). London: Macmillan
and Co., Ltd.
- The Physics of Liquid Crystals: De Gennes, P.G. Oxford, Clarendon
Press (1974).
- The Powder method: L.V. Azaroff and M.Z. Buerger (1958). Mcgraw -
Hill Book Co., Inc., New York.
- The Rietveld Method: R.A. Young (1993). I.U.C. Oxford University
Press.
- X-ray Crystallography: M.J. Buerger (1962). John Wiley & Sons, INC.
London.