

دراسة تأثير اضافة تيتانات السترونتيوم على ثابت العزل الكهربائي لتيتانات الباريوم

تاريخ القبول ٢٠١٦/١/١٢

تاريخ الاستلام ٢٠١٥/١١/٧

كنعان محمد موسى / جامعة القادسية – كلية الهندسة – قسم الهندسة الكيميائية

kanaan124@yahoo.com

الخلاصة :

في هذا البحث، تمت دراسة تأثير إضافة تيتانات السترونتيوم (SrTiO_3) على ثابت العزل الكهربائي لتيتانات الباريوم (BaTiO_3). لهذا الغرض، تم تحضير مسحوق تيتانات الباريوم أولاً من خلط كربونات الباريوم (BaCO_3) مع ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO_2) وتلييدها بواسطة فرن مفرغ تحت الأركون عند ١٢٠٠ درجة مئوية. ومن ثم تحضير تيتانات السترونتيوم عن طريق خلط كربونات السترونتيوم (SrCO_3) مع ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO_2) وتلييدها بدرجة ١١٥٠ مئوية. تمت إضافة نسب وزنية مختلفة (٥-٥٠٪) من تيتانات السترونتيوم الى تيتانات الباريوم وخلطها لفترة ٧٢ ساعة من اجل اعداد خلطات مختلفة من $(\text{BaSr})\text{TiO}_3$ لتصنيع العوازل الكهربائية. جميع العينات حضرت بضغط كبس مقدار ٥ طن ولبدت بدرجة حرارة مقدارها ١٣٥٠ مئوية. تم اجراء تحليل حيود الأشعة السينية (XRD) للمساحيق المحضرة ولمسحوق $(\text{BaSr})\text{TiO}_3$ المعتمد لتحضير العوازل، كذلك قياس قيم ثابت العزل الكهربائي والكثافة الظاهرية لجميع الخلطات المحضرة. أظهرت النتائج أن العوازل الكهربائية المصنوعة من خليط ٣٠٪ SrTiO_3 و ٧٠٪ BaTiO_3 بانها تمتلك أعلى ثابت عزل كهربائي بكثافة معقولة.


الكلمات المفتاحية: تيتانات الباريوم ، تيتانات السترونتيوم ، العوازل الكهربائية , ثابت العزل الكهربائي, المواد الفيروكهربائية

Physical Classification QP₁ -345

١- المقدمة

وذلك بسبب كبر قيمة ثابت العزل وانخفاض قيمة الفقد في العزل [٤-١]. ويبين الشكل (١) تغير السماحية (ϵ_r) مع درجة الحرارة لتيناتات الباريوم ويوضح الصفات الكهربائية والتركيبة البلورية على جانبي درجة كوري (T_c) والتي تمثل درجة حرارة والتي عند الوصول إليها تختفي خواص المادة المغناطيسية ، وتصبح المادة عندما تكون في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة كوري ذات مغناطيسية مسايرة وهي شكل من المغناطيسية، تظهر فقط بوجود مجال مغناطيسي خارجي وتزول بزواله (٢).

تعتبر مادة تيناتات الباريوم من أهم المواد العازلة الفيروكهربائية حيث تبلغ طاقة الفجوة لها حوالي (٣ eV) والتي هي عبارة عن الطاقة التي يجب على الإلكترون ان يكتسبها لكي يتمكن من الانتقال من حزمة التكافؤ المملوءة بالإلكترونات الى حزمة التوصيل الفارغة من الإلكترونات ، وتتراوح مقاومتها عند درجة الغرفة بين (١٠١٢ W.cm - 109W.cm) وتستخدم في تطبيقات صناعية كثيرة كمكثف سواء مكثف عادي Capacitor أو مكثف بحوي عديد من الطبقات Multilayer Capacitor



الشكل (١): تغير السماحية (ϵ_r) مع درجة الحرارة لتيناتات الباريوم (١)

تقع معظم العوازل السيراميكية والتي يدخل الباريوم تيناتيت في صناعاتها ضمن العوازل اللاخطية وهي المواد التي يعتمد فيها ثابت العزل على شدة المجال الكهربائي وتتضمن هذه العوازل خواص منها خاصية الحديد (أي انها تمتلك المغناطيسية بها حيث يحدث ترابط بين اللف المغزلي للإلكترونات) وفيروكهربائية Ferroelectric (والتي تعني قابلية المادة على ان تكتسب ذاتيا لعزم ثنائي كهربائي عند خفض درجة حرارتها الى ما دون درجة حرارية معينة والتي عندها ستنشوه الشبكة البلورية ذاتيا وتتحول إلى تراكيب أكثر تعقيدا) [3,6].

وتمتاز العوازل الحديد والفيروكهربائية بقيم عزل عالية حيث تصل اعظم قيمة له عند درجات حرارية محددة أو شدة مجال معينة فضلاً عن اعتمادها على درجة الحرارة وظهور الخواص الحديد والكهربائية ضمن مدى حراري (8,5,9) .

ونتيجة لتغير السماحية النسبية مع درجة الحرارة كما في الشكل رقم (١) فان هذا السلوك غير مرغوب فيه فلجأ الباحثين الى مواد تحل محل الباريوم أو التيتانيوم مع مراعاة حجم الذرات والتكافؤ . بتحويل تيناتات الباريوم BaTiO3 الى مادة شبه موصلة من النوع السالب n-Type: اذا أضيف عنصر ذو تكافؤ ثلاثي ليحل محل الباريوم (Ba+2) أو عنصر ذو تكافؤ خماسي ليحل محل التيتانيوم (Ti+4) فان مادة تيناتات الباريوم تتحول من مادة عازلة الى مادة شبه موصلة من النوع السالب (n-Type). وتتميز مادة تيناتات الباريوم الشبه موصلة من النوع السالب بزيادة المقاومة بعد درجة كوري زيادة كبيرة وتعرف هذه الظاهرة بمعامل المقاومة الحراري الموجب (Positive Temperature coefficient Resistivity) (PTCR) كذلك تعتمد الخواص الكهربائية لمادة تيناتات الباريوم (BaTiO3) النقية أو التي تحوي على مواد مشابهة على المقاومة الحبيبية وحدود الحبيبية وتلامس مادة قطبي المكثف [5,4,7].

٢-المواد وطرائق العمل :

وضع المزيج داخل خلاط كهربائي لمدة ٧٢ ساعة مع اضافة عدد من الكرات السيراميكية داخل الحاوية (طحن رطب).

- تجفيف المزيج باستخدام فرن تجفيف بدرجة ٧٠م لمدة ٨ ساعة .
- طحن الخليط المجفف باستخدام مورتر سيراميكي بشكل جيد .

- حرق الخليط بدرجة ١٢٠٠م باستخدام بودقة مصنوعة من البلاطين لمدة ٢ ساعة
- طحن الخليط بعد حرقه بشكل جيد .

- اخذ نموذج منه لغرض فحصه باستخدام اشعة اكس لغرض التأكد من اتمام عملية التفاعل الفيزيائي ومقارنته مع مرجع لطيف X-ray من البطاقات العالمية لطيف (CARD-ASTM) المرفقة مع الجهاز لمادة تيتانات الباريوم الشكل (٢) .


المواد المستخدمة :

- ١- كاربونات الباريوم $BaCO_3$ -٢ ثاني اوكسيد التيتانيوم: TiO_2 -٣ كاربونات السترونتيوم: $SrCO_3$


١-٢- تحضير تيتانات الباريوم:

- طريقة العمل :

حضرت هذه المادة حسب المعادلة التالية [1] .



- خلط ١ مول من ثاني اوكسيد التيتانيوم مع ١ مول من كاربونات الباريوم.
- وضع الخليط داخل حاوية تفلون مع اضافة كمية مناسبة من كحول الميثانول .



الشكل (٢) : نمط حيود الأشعة السينية لعينة $BaTiO_3$

2-2- تحضير تيتانات السترونتيوم :

- وضع المزيج داخل خلاط كهربائي لمدة ٧٢ ساعة مع اضافة عدد من الكرات السيراميكية داخل الحاوية(طحن رطب).


- تجفيف المزيج باستخدام فرن تجفيف بدرجة ٧٠م لمدة ٨ ساعة .

- طحن الخليط المجفف باستخدام مورتر سيراميكي بشكل جيد .

- حرق الخليط بدرجة ١١٥٠م باستخدام بودقة مصنوعة من البلاطين لمدة ٥ ساعة .


طريقة العمل:-

حضرت هذه المادة حسب المعادلة التالية [9] .



- خلط ١ مول من ثاني اوكسيد التيتانيوم مع ١ مول من كاربونات السترونتيوم .
- وضع الخليط داخل حاوية تفلون مع اضافة كمية مناسبة من كحول الميثانول .

- طحن الخليط بعد حرقه بشكل جيد، اخذ نموذج منه لغرض فحصه باستخدام اشعة اكس لغرض التأكد من اتمام عملية التفاعل الفيزيائي ومقارنته مع طيف X-ray لمادة تيتانات السترونتيوم الشكل (٣).

الشكل (٣): نمط حيود الاشعة السينية لعينة SrTiO₃

- وضع المزيج داخل خلاط كهربائي لمدة ٧٢ ساعة مع اضافة عدد من الكرات السيراميكية داخل الحاوية (طحن رطب).
- تجفيف المزيج باستخدام فرن تجفيف بدرجة ٧٠م لمدة ٨ ساعة .
- طحن الخليط المجفف باستخدام مورتر سيراميكي بشكل جيد .
- حرق الخليط بدرجة ١٣٥٠ C باستخدام بودقة مصنوعة من البلاستين لمدة ٥ ساعة .
- طحن الخليط بعد حرقه بشكل جيد. اخذ نموذج منه لغرض فحصه باستخدام اشعة اكس لغرض التأكد من اتمام عملية التفاعل الفيزيائي ويمكن ملاحظة طيف ال X-Ray الناتج من الخليط في الشكل (٤).

٢-- تحضير تيتانات السترونتيوم الباريوم:

٣


حضرت هذه المادة حسب المعادلة التالية:



تم تحضير عدة نماذج من هذه المادة وذلك بخلط تيتانات الباريوم و تيتانات السترونتيوم بنسب مختلفة وعلى التوالي وكما يلي:

٩٥/5 - 90/10 - 85/15 - 80/20 -
75/25 - 70/30 - 65/35 - 60/40 - 55/45 -
50/50

- وضع كل نموذج داخل حاوية تفلون مع اضافة كمية مناسبة من كحول الميثانول .

الشكل (٤) نمط حيود الاشعة السينية لعينة $BaSrTiO_3$

بالتسخين بمعدل (١) درجة مئوية لكل دقيقة وصولاً الى درجة $1350\text{ }^{\circ}\text{C}$ لمادة الباريوم تيتانيت ولمدة ساعتين بعدها نبدأ بالتبريد وبنفس المعدل (١ مؤي لكل دقيقة) اما في حالة عمل الخليط نقوم بتثبيت درجة الحرارة لمدة ساعتين عند $1350\text{ }^{\circ}\text{C}$ ثم ترفع الى $1450\text{ }^{\circ}\text{C}$ بنفس معدل الصعود السابق وتبقى في هذه الدرجة لمدة ساعتين قبل ان نبدأ بالتبريد وبنفس المعدل (١ درجة مئوية لكل دقيقة) الشكل (٦)، تكرر عملية التلييد واخذ العينة للفحص لكل نسب الخلط المختارة ما بين تيتانات الباريوم و تيتانات السترونتيوم.


٢-٤- تصنيع العازل الكهربائي:

١- تشكيل العازل : تم تشكيل عدة نماذج على شكل قرص بقطر ٥ سم وسمك ١ سم ، من تيتانات الباريوم وتيتانات السترونتيوم الباريوم باستخدام قالب حديدي مع مكبس بضغط ٥ طن .

٢- تلييد العازل الكهربائي(Sintering dielectric): وضعت عدة نماذج من العازل المشكل و المصنع من تيتانات الباريوم داخل فرن كهربائي بقدرة ($1500\text{ }^{\circ}\text{C}$) من نوع Nabertherm (الشكل (٥)) يملك القدرة على استخدام الغازات اثناء التسخين حيث نبدأ



الشكل (٥): نموذج لفرن التسخين من نوع Nabertherm



ونلاحظ استخدام فرن يسمح باستعمال الغازات اثناء التسخين حيث اننا في المرحلة الاولى استخدمنا الهواء العادي في التسخين لغاية $1350\text{ }^{\circ}\text{C}$ بعدها تم اضافة الاوكسجين في مرحلة الثبات لمدة ساعتين في درجة ال $1350\text{ }^{\circ}\text{C}$ وبقاء الاوكسجين في التسخين الى $1450\text{ }^{\circ}\text{C}$ بعدها تم استخدام الارقون في التثبيت لمدة ساعتين بدرجة ال $1450\text{ }^{\circ}\text{C}$ وفي مرحلة التبريد . تم استخدام غاز الاوكسجين من اجل زيادة تركيزه داخل العينة (اشباع العينة) ومن ثم استخدام غاز الأركون من اجل احداث فرق في تركيز الاوكسجين يؤدي بدوره الى خروج الاوكسجين من داخل العينة وتقليل الحجم الحبيبي وزيادة الكثافة وهو المطلوب لزيادة قيمة ثابت العزل .

- تم فحص نماذج مختلفة من المواد المحضرة فنتبين ان اضافة مركب تيتانات السترونتيوم الى تيتانات الباريوم اسهم في زيادة ثابت العزل الكهربائي الذي تم قياسه باستخدام جهاز الميجر أو الميكا أو ممتري (وهو جهاز يستخدم لقياس المقاوومات الكبيرة و التي تقدر قيمتها بالميكرواوم) وقد كانت النتائج كالآتي :-

٢-٥- قياس الكثافة :-

تم استخدام الزيتق لقياس الكثافة باستخدام عبوة بحجم 250ML مع غطاء يحوي اعمدة صغيرة للأسفل بهدف ضغط القرص (العينة داخل الزيتق) . من الزيتق وبحساب وزن الكمية المزاحة للزيتق وباستخدام كثافة الزيتق المعروفة ووزن العينة الموضوعه نستطيع تحديد كثافة العينة.

٣- النتائج والمناقشة :-

- تم استخدام بودقة مصنعه من البلاتين في التفاعلات التي تم اجراءها وذلك لحساسية هذه المواد في حالة استخدام البودقات المصنعة من المواد السيراميكية حيث تحدث تفاعلات جانبية تظهر على شكل مساحيق رمادية فوق المواد المتفاعلة كطبقة سطحية , مما ادى الى استبعاد استعمال هذا النوع من البودقات اما البلاتين فلا يظهر هذا النوع من التفاعلات لكونه مادة خاملة جدا .

- تم استخدام برنامج التلييد (Sintering) وذلك للحصول على اصغر حجم حبيبي واعلى كثافة ممكنه

جدول (١) يمثل قيمة ثابت العزل الكهربائي لنسب خلط مختلفة من تيتانات السترونتيوم وتيتانات الباريوم

قيمة ثابت العزل	نسبة الخلط بين تيتانات السترونتيوم الى تيتانات الباريوم
٨١١	50/50
٩٥٢	٥٥/٤٥
١٣١٥	٦٠/٤٠
١٤٥٠	٦٥/٣٥
١٧٦٠	٧٠/٣٠
١٧٢٠	٧٥/٢٥
١٥٢٠	٨٠/٢٠
١٣١٥	٨٥/١٥
١٢٥٥	٩٠/١٠
١٢٧٥	٩٥/٥
علما ان قيمة ثابت العزل الكهربائي للباريوم تيتانيت ما بين ١٠٠٠-٢٠٠٠ في درجة حرارة الغرفة (٢٥ مئوي) (١)	

٤- الاستنتاجات :

لوحظ ان اضافة مادة السترونتيوم تيتانيت قد ادت الى زيادة قيمة ثابت العزل الكهربائي للمادة الناتجة حيث ان اضافته قد ادت الى نقصان الحجم الحبيبي وزيادة الكثافة وهذا مما ادى بدوره الى زيادة قيمة ثابت العزل ولكن هذه الزيادة قد وصلت لأعلى قيمة عند اضافة مادة السترونتيوم تيتانيت بنسبة ٣٠% , بعدها تم تشخيص انخفاض ثابت العزل عند اضافة السترونتيوم بنسبة اكبر والسبب يرجع الى بقاء كمية من هذه المادة بشكل حر وغير متفاعل ولكون ثابت العزل لمادة السترونتيوم اقل من مادة الباريوم تيتانيت ستكون النتيجة انخفاض في قيمة ثابت العزل للخليط .

Applied physics letters 89 ,
132906:(2006).

3-Mater J. Chem. “Enhancement of dielectric constant and piezoelectric coefficient of ceramic-polymer composites by interface chelation”, 19, 2009.2817-2821

4- P. lemmens and P. Millet, Spin - Orbit - Topology, a Triptych, Lect. Notes Phys. 645, (2004). 433-477.

حيث يصل اعلى مستوى عند اضافة تيتانات السترونتيوم بنسبة ٣٠ % عند قيمة (١٧٦٠) وبعدها بزيادة النسبة يبدأ بالانخفاض حيث ان زيادة كثافة المادة العازلة يؤدي الى زيادة في ثابت العزل الكهربائي ويرجع ذلك الى انخفاض المسامية او المساحات او الفجوات المملوءة بالهواء داخل المادة حيث ان ثابت العزل الكهربائي للهواء قليل وبتقليل كمية الهواء الموجودة سنحصل على ثابت عزل بقيمة اعلى .

٥- المصادر:

1-Chanmal C. V., Jog J. P.: Dielectric relaxations in PVDF/BaTiO₃nanocomposites. Express Polymer Letters, 2,2008. 294-300

2- C. R. Bowen , A. Gittings , I. G. Turner , F. Baxter and J. B. Chaudhuri, “ Dielectric and piezoelectric properties of hydroxyapatite – BaTiO₃ composites “ ,

integration technology", Proc. 2014 IEEE FCS (2014).

8- T. Monteiro, M.J. Soares, A. Neves, M. Oliveira, E. Rita, U. Wahl, E. Alves, Phys. Stat. Sol. (c) 2 (2004) 254.

9- Yang, S., Chen, X., Kikuchi, N., & Motojima, S." Catalytic effects of various metal carbides and Ti compounds for the growth of carbon nanocoils (CNCs)". (2008)62 (10), 1462-1465.

5- P. P. Phule, and S. H. Risbud, J. Mater. Sci."Low-temperature synthesis and processing of electronic materials in BaO-TiO₂ system ". 25, (1990).1169

6- Qi XS, Zhong W, Yao XJ, Zhang H, Ding Q, Wu Q, et al. Controllable and large-scale synthesis of metal-free carbon nanofibers and carbon nanocoils over water-soluble Na_x-Kycatalysts. Carbon 2013;8:383–385

7-S. Tanaka, "Piezoelectric acoustic wave devices based on heterogeneous

Studying the effect of Strontium Titanate on the Dielectric Constant of the Barium Titanate

Received : 7/11/2015

Accepted :12/1/21016

Abstract:

In this study, the effect of adding strontium titanate (SrTiO₃) on the dielectric constant of the barium titanate (BaTiO₃) was investigated. For this purpose, the BaTiO₃ powder was first prepared by mixing barium carbonate (BaCO₃) with titanium dioxide (TiO₂) and sintering by vacuum furnace at 1200 °C under Argon. Then, the SrTiO₃ powder was prepared by mixing strontium carbonate (SrCO₃) with titanium dioxide (TiO₂) and sintering at 1150 °C. Different weight percentages (5-50 %) of SrTiO₃ were added into the BaTiO₃ and mixed for 72 hour to prepare different mixtures of (BaSr)TiO₃ for electrical insulators. All samples of (BaSr)TiO₃ insulators were compacted and sintered at 5 tons and 1350 °C, respectively. The crystalline structural characterizations of the prepared powders as well as the (BaSr)TiO₃ mixtures were analyzed by the X-ray diffraction (XRD). Values of the dielectric constants and the bulk density for all prepared mixtures were measured. The results showed that the electrical insulators made from the mixture of 30 % SrTiO₃ and 70 % BaTiO₃ revealed the highest electric constant with a reasonable density.

keywords: Barium titanate; strontium titanate; electrical insulators; dielectric constant; and ferroelectric materials

مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد ٢١ العدد ٢ سنة ٢٠١٦

ISSN 1997-2490

كنعان محمد موسى