



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القادسية
كلية التربية – قسم الفيزياء

تأثير السمك على خواص أغشية أكسيد الخارصين المحضرة بطريقة الترسيب بالليزر
النبضي وتحسسية هذه الاغشية لغازي ثنائي أكسيد النايروجين والامونيا

رسالة قدمها
احمد راضي هادي

إلى عمادة كلية التربية / جامعة القادسية

وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الفيزياء

إشراف
أ.م.د. سليم عزارة حسين

٢٠١٨ م

١٤٤٠ هـ

توصية المشرف

اشهد ان اعداد الرسالة الموسومة بـ (تأثير السمك على خواص أغشية أكسيد الخارصين المحضرة بطريقة الترسيب بالليزر النبضي وتحمصية هذه الاغشية لغازي ثنائي أكسيد النايتروجين والامونيا) المقدمة من الطالب (أحمد راضي هادي) قد تمت تحت اشرافنا في قسم الفيزياء/ كلية التربية / جامعة القادسية، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الفيزياء.

التوقيع:

اسم المشرف: د. سليم عزارة حسين

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد.

العنوان: جامعة القادسية/كلية التربية.

التاريخ: ٢٠١٨ / ٥ / ٢٠ م

توصية رئيس قسم الفيزياء

بناء على التوصية المقدمة من الأستاذ المشرف احيلت هذه الرسالة الى لجنة المناقشة لدراستها وبيان الراي فيها.

التوقيع:

الاسم: د. سليم عزارة حسين


المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

التاريخ: ٢٠١٨ / ٥ / ٢٠ م



إقرار المقوم اللغوي

اشهد أنّ هذه الرسالة الموسومة بـ (تأثير السمك على خواص اغشية أكسيد الخارصين المحضرة بطريقة الترسيب بالليزر النبضي وتحسسها هذه الاغشية لغازي ثنائي أكسيد النايتروجين والامونيا) تمت مراجعتها لغوياً ولأجله وقعت.



التوقيع:

الاسم المقوم اللغوي: د. إحسان فؤاد عباس

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد.

التاريخ: / / ٢٠١٨ م

إقرار لجنة المناقشة

نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة بأننا اطلعنا على الرسالة الموسومة بـ (تأثير السمك على خواص اغشية أوكسيد الخارصين المحضرة بطريقة الترسيب بالليزر النبضي وتحسينية هذه الاغشية لغازي ثنائي أوكسيد النايتروجين والامونيا) المقدمة من قبل الطالب (احمد راضي هادي) وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها وفيما له علاقة بها وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٦ م وهي جديرة بالقبول لنيل شهادة الماجستير في علوم الفيزياء وبدرجة (جيد جداً).

عضو اللجنة

التوقيع:

الاسم: د. سنار جبار قاسم

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

العنوان: جامعة البصرة / كلية العلوم

التاريخ: ٢٠١٨/٩/١٦

رئيس اللجنة

التوقيع:

الاسم: د. احمد محمود عبد الطيف

المرتبة العلمية: أستاذ

العنوان: جامعة كربلاء / كلية العلوم

التاريخ: ٢٠١٨/٩/١٥

عضو اللجنة (المشرف)

التوقيع:

الاسم: د. سليم عزارة حسين

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

العنوان: جامعة القادسية / كلية التربية

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٤

عضو اللجنة

التوقيع:

الاسم: د. اراء مبدح حولي

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

العنوان: جامعة القادسية / كلية التربية

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٤

مصادقة عمادة كلية التربية / جامعة القادسية

التوقيع:

الاسم: د. خالد جواد كاظم العادلي

المرتبة العلمية: أستاذ

المنصب: عميد كلية التربية

التاريخ: ٢٠١٨/١١/١١

الخلاصة

في هذه الدراسة، تم دراسة خواص التحسسية لأغشية اوكسيد الخارصين (ZnO) المحضرة بتقنية الترسيب بالليزر النبضي على ارضيات من الزجاج عند درجة حرارة الغرفة. اضافة الى ذلك فان طريقة التحضير قد تمت باستخدام كثافة طاقة ليزرية مقدارها (100 ملي جول/ سنتيمتر مربع)، وتردد (5 هيرتز) وبضغط فراغ مقداره (2×10^{-1} ملي بار). قد تمت عملية الترسيب عند ازمان مختلفة (5 ، 10 ، 20) دقيقة.

تم دراسة الخواص التركيبية لأغشية اوكسيد الخارصين عند اسماك مختلفة. أظهرت نتائج حيود الاشعة السينية ان الطور البلوري للأغشية المحضرة ذات طور سداسي، وذات اتجاه مفضل [101] باتجاه المحور (c) المتعامد مع الارضية . وفي الوقت نفسه، فقد وجد ان لسمك الاغشية تأثير واضح على الحجم البلوري.

قياسات مجهر القوى الذرية (AFM) أشارت ان الاغشية المحضرة هي متجانسة الترسيب، علاوة الى ذلك، فان معدل خشونة السطح يزداد مع زيادة سمك الاغشية. تم قياس بنية السطح باستخدام المجهر الالكتروني الماسح (SEM)، وقد اظهرت صور SEM ان الاغشية المحضرة ذات توزيع غير متجانس.

لقد تم دراسة الخواص البصرية لأغشية اوكسيد الخارصين. وقد وجد ان معدل النفاذية للأغشية المرسبة وبسمك مقداره 150 نانوميتر تساوي حوالي 85% في المنطقة تحت الحمراء- القريبة. بينما وجد ان الامتصاص البصري يكون عاليا عند الاطوال الموجية القصيرة، ولذلك فان اغشية اوكسيد الخارصين يمكن اعتبارها كاشفا خلال المنطقة فوق بنفسجية- المرئية. اظهرت القياسات الطيفية للأشعة فوق البنفسجية- المرئية ان الاغشية المحضرة ولأعلى سمك في دراستنا (600 نانوميتر) كانت ذات اعلى فجوة طاقة مقدارها (3.26 إلكترون فولت).

بالإضافة الى ذلك، الخواص الكهربائية لأغشية اوكسيد الزنك المتضمنة قياسات تأثير هول اظهرت بان الاغشية المحضرة جميعها كانت من نوع - n.

خواص التحسسية لأغشية اوكسيد الخارصين اظهرت ان الاغشية المحضرة قد تم (وعند درجة حرارة (300 درجة NH_3 , NO_2 استخدامها كمتحسسات غازية ل- غازي) (مئوية)، ونتائج القياسات اظهرت ان أفضل تحسسية للأغشية المحضرة تساوي 86.4% و وبالترتيب عند سمك اغشية 150 نانوميتر. قائمة المحتويات NH_3 و NO_2 36.6% لغازي

الصفحة	العنوان	الفقرة
I	المحتويات	-
IV	قائمة الرموز	-
VI	قائمة الأشكال	-
X	قائمة الجداول	-
19-1	مقدمة عامة	الفصل الأول
1	المقدمة	1-1
2	أنواع أشباه الموصلات	2-1
3	الخصائص الفيزيائية و الكيميائية لأوكسيد الخارصين	3-1
6	تحضير الاغشية الرقيقة	4-1
9	طريقة الترسيب بالليزر النبضي	5-1
10	ميكانيكات الترسيب بالليزر النبضي	6-1
11	مزايا و عيوب تقنية الترسيب بالليزر النبضي	7-1
13	الدراسات السابقة	8-1
19	الهدف من البحث	9-1
40-20	الجانب النظري	الفصل الثاني
20	المقدمة	1-2
20	الخصائص التركيبية لأشباه الموصلات	2-2
21	حيود الاشعة السينية	1-2—2
22	ثوابت الشبكية	a-1-2-2
22	معدل حجم البلورات	b-1-2-2
22	عامل التشكيل	c-1-2-2
23	كثافة الخلاعات وعدد البلورات	d-1-2-2
23	تشوه البلورة (المطاوعة الميكروية)	e-1-2-2
23	خصائص طوبوغرافية السطح	2-3-2
24	مجهر القوة الذرية (AFM)	a-2-3-2

25	المجهر الالكتروني الماسح (SEM)	b-2-3-2
27	الخصائص البصرية لأشباه الموصلات	4-2
27	النفاذية البصرية	1-4-2
27	الامتصاصية البصرية	2-4-2
28	الانعكاسية البصرية	2-4-3
28	الثوابت البصرية	5-2
28	معامل الامتصاص	1-5-2
30	معامل الانكسار	2-5-2
30	معامل الخمود	3-5-2
30	ثابت العزل المعقد	4-5-2
31	التوصيلية البصرية	5-5-2
31	حافة الامتصاص الأساسية	6-5-2
33	الانتقالات الالكترونية	7-5-2
35	فجوة الطاقة البصرية	8-5-2
35	تأثير هول	6-2
37	متحسس الغاز والخواص التحسسية	7-2
37	متحسسات أكاسيد المعادن	1-7-2
39	متحسس الغازات	2-7-2
40	التحسسية	3-7-2
40	الخواص الفيزيائية و الكيميائية لغاز NO ₂	8-2
40	الخواص الكيميائية و الفيزيائية لغاز NH ₃	9-2
52-41	الجانب العملي	الفصل الثالث
41	المقدمة	1-3
42	تجميع وبناء منظومة الترسيب بالليزر النبضي PLD	2-3
42	ليزر Nd: YAG	1-2-3
43	منظومة التفريغ	2-2-3

44	حامل الهدف	3-2-3
44	تشخيص مادة مسحوق أكسيد الخارصين	3-3
45	تحضير الأهداف	4-3
46	تنظيف الارضيات	5-4
47	تحضير الأغشية ZnO بطريقة الترسيب بالليزر النبضي PLD	6-3
49	قياس أسماك الاغشية الرقيقة	7-3
50	تحضير الأقنعة وترسيب الأقطاب	8-3
51	تحضير غازي (NH ₃ ، NO ₂) مختبريا	9-3
52	قياسات تحسسية الغشاء لغازي (NH ₃ ، NO ₂)	10-3
91-53	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
53	المقدمة	1-4
53	الخصائص التركيبية	2-4
53	نتائج حيود الاشعة السينية	1-2-4
57	نتائج المعلمات التركيبية	2-2-4
64	نتائج مجهر القوة الذرية (AFM)	3-4
66	نتائج مجهر الالكتروني الماسح (SEM)	4-4
71	الخواص البصرية	5-4
81	الخصائص الكهربائية	6-4
82	الخصائص التحسسية	7-4
90	لاستنتاجات	8-4
91	المشاريع المستقبلية	9-4
101-92	المصادر	

قائمة الرموز والوحدات

الرمز	الوصف	الوحدة
λ	الطول الموجي	Nm
d_{hkl}	المسافة بين المستويات البلورية	nm
θ	زاوية أبراك	deg
Hkl	معاملات ميلر	-
a_0, c_0	ثوابت الشبكة	Å
D_{av}	معدل الحجم البلوري	nm
β	عرض المنحني عند منتصف القمة	Rad
T_c	عامل التشكيل	-
I_{hkl}	الشدة القياسية المقاسة من XRD	eV/m ² .s
I_{ohkl}	الشدة القياسية المأخوذة من (ASTM)	eV/m ² .s
N	عدد القمم الظاهرة في قياس حيود الأشعة السينية	-
δ	كثافة الانخلاعات	cm ⁻²
N_0	عدد البلورات لوحدة المساحة	cm ⁻²
T	سمك الغشاء	nm
S	المطاوعة الميكروية	-
C_{ASTM}	مقدار ثابت الشبكة المأخوذة من بطاقة ASTM	Å
AFM	مجهر القوة الذرية	-
SEM	المجهر الإلكتروني	-
T	النفاذية	-

-	الامتصاصية	A
-	الانعكاسية	R
cm ⁻¹	معامل الامتصاص البصري	α
-	معامل الانكسار	n
-	معامل الخمود	K_o
-	ثابت العزل الحقيقي	ε_r
-	ثابت العزل الخيالي	ε_i
eV	طاقة الفوتون	hν
s ⁻¹	التوصيلية البصرية	σ_{opt}
eV	فجوة الطاقة البصرية	E_g
-	ثابت يعتمد على نوع المادة	B_x
-	ثابت يعتمد مقداره على نوع الانتقالات	R
V/m	المجال الكهربائي	E
A/cm ²	كثافة التيار الكهربائي	J
Ω ⁻¹ .cm ⁻¹	التوصيلية الكهربائية الناشئة عن الإلكترونات	σ_n
C	شحنة الإلكترون	E
cm ² /V.s	تحركية الإلكترونات	μ_n
Ω ⁻¹ .cm ⁻¹	التوصيلية الناشئة عن الفجوات	σ_p
Cm ² /V.s	تحركية الفجوات	μ_p
V	جهد هول	V_H
V/m	مجال هول	E_H
m/s	سرعة انجراف الحاملات	v_p
Tasla	المجال المغناطيسي	B
m ³ /C	معامل هول	R_H
-	عامل الاستطارة	r_o

V	انحدار الجهد	U
-	التحسسية	S%
Ω	مقاومة المتحسس بوجود الغاز	R _{gas}
Ω	مقاومة المتحسس بوجود الهواء	R _{air}

قائمة الاشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
	مقدمة عامة	الفصل الأول
2	تركيب المواد الصلبة تبعا لذراتها.	1-1
4	التركيب البلوري لأوكسيد الخارصين.	2-1
6	مخطط الطور لأوكسيد الخارصين.	3-1
8	مخطط طرائق تحضير الاغشية.	4-1
	الجانب النظري	الفصل الثاني
21	حيود الاشعة السينية.	1-2
24	مخطط عمل مجهر القوة الذرية (AFM).	2-2
26	مخطط عمل المجهر الإلكتروني الماسح (SEM).	3-2
32	حافة الامتصاص الأساسية في أشباه الموصلات.	4-2
35	الانتقالات الالكترونية.	5-2
36	مخطط ظاهرة هول.	6-2
39	الحدود الحبيبية في غشاء (ZnO).	7-2
39	تعرض غشاء (ZnO) لغاز مختزل وانخفاض في المقاومة.	8-2
	الجانب العملي	الفصل الثالث

41	مخطط يوضح الخطوات المتبعة في الجانب العملي.	1-3
42	منظومة الترسيب بالليزر النبضي المستخدمة في البحث.	2-3
45	حيود الاشعة السينية لمسحوق أكسيد الخارصين.	3-3
46	صورة فوتوغرافية للهدف.	4-3
49	مخطط قياس سمك الاغشية الرقيقة بطريقة التداخل الضوئي.	5-3
50	a- مخطط القناع، b- الغشاء بعد ترسيب الأقطاب الخاصة بتأثير هول.	6-3
50	a- مخطط متحسس الغاز، b- الغشاء بعد ترسيب الأقطاب الخاصة بالمتحسس.	7-3
	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
55	طيف حيود الاشعة السينية لغشاء ZnO باختلاف الأسماك.	1-4
58	ثوابت الشبكة كدالة لسمك الغشاء.	2-4
59	معدل البلورات المقاس كدالة لسمك الغشاء.	3-4
60	عامل التشكيل كدالة لسمك الاغشية.	4-4
62	كثافة الانخلاعات كدالة لسمك الغشاء وعلاقتها بالحجم الحبيبي.	5-4
62	عدد البلورات كدالة لسمك الغشاء.	6-4
63	المطاوعة الميكروية كدالة لسمك الغشاء المحضر.	7-4
65	صور مجهر القوة الذرية (AFM) ثلاثية الابعاد (3D) للأغشية المحضرة باختلاف الأسماك.	8-4
67	(a) صورة المجهر الالكتروني الماسح (SEM) لغشاء (ZnO) ذي مساحة $10 \mu\text{m}$ وسمك 150 nm ، (b) صورة المجهر الالكتروني الماسح (SEM) لغشاء (ZnO) ذي مساحة $50 \mu\text{m}$ وسمك 150 nm .	9-4

68	(a) صورة المجهر الالكتروني (SEM) لغشاء (ZnO) ذي مساحة $10\ \mu\text{m}$ وسمك $300\ \text{nm}$ ، (b) صورة المجهر الالكتروني الماسح (SEM) لغشاء (ZnO) ذي مساحة $50\ \mu\text{m}$ وسمك $300\ \text{nm}$.	10-4
70-69	(a) صورة المجهر الالكتروني (SEM) لغشاء (ZnO) ذي مساحة $10\ \mu\text{m}$ وسمك $600\ \text{nm}$ ، (b) صورة المجهر الالكتروني الماسح (SEM) لغشاء (ZnO) ذي مساحة $50\ \mu\text{m}$ وسمك $600\ \text{nm}$.	11-4
72	طيف النفاذية البصري كدالة للطول الموجي لأغشية (ZnO) لجميع الأسماك.	12-4
73	طيف الامتصاصية البصرية كدالة للطول الموجي لأغشية ZnO لجميع الأسماك.	13-4
74	طيف الانعكاسية البصري كدالة للطول الموجي لأغشية ZnO لجميع الأسماك.	14-4
75	معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأغشية ZnO لجميع الأسماك.	15-4
76	معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون لأغشية ZnO لجميع الأسماك.	16-4
77	فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح لغشاء ZnO لسمك $150\ \text{nm}$.	17-4
77	فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح لغشاء (ZnO) لسمك $300\ \text{nm}$.	18-4
77	فجوة الطاقة للانتقال المباشر لغشاء (ZnO) لسمك $600\ \text{nm}$.	19-4
78	معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون لأغشية (ZnO) لجميع الأسماك.	20-4

79	الجزء الحقيقي من ثابت العزل كدالة لطاقة الفوتون لأغشية (ZnO) لجميع الأسماك.	21-4
80	الجزء الخيالي من ثابت العزل كدالة لطاقة الفوتون لأغشية (ZnO) لجميع الأسماك.	22-4
80	التوصيلة البصرية كدالة لأغشية (ZnO) لجميع الأسماك.	23-4
85-84	زمن الاستجابة وزمن الاسترداد كدالة لدرجة حرارة التشغيل لأغشية (ZnO) (a) سمك 150 nm، (b) سمك 300 nm، (c) سمك 600 nm بالنسبة لغاز (NO ₂).	24-4
86-85	زمن الاستجابة وزمن الاسترداد كدالة لدرجة حرارة التشغيل لأغشية (ZnO) (a) سمك 150 nm، (b) سمك 300 nm، (c) سمك 600 nm بالنسبة لغاز (NH ₃).	25-4
88	لتحسسية غاز (NO ₂) كدالة لدرجة حرارة لأغشية (ZnO) (a) السمك 150 nm، (b) السمك 300 nm، (c) سمك 600 nm.	26-4
89	التحسسية غاز (NH ₃) كدالة لدرجة حرارة لأغشية (ZnO) (a) السمك 150 nm، (b) السمك 300 nm، (c) سمك 600 nm.	27-4

قائمة الجداول

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
	مقدمة عامة	الفصل الأول
3	خصائص أكسيد الخارصين.	1-1
	الجانب النظري	الفصل الثاني
21	مواصفات جهاز حيود الأشعة السينية XRD المستخدم في البحث.	1-2
25	مواصفات مجهر القوة الذرية AFM المستخدم في البحث.	2-2
27	مواصفات المجهر الإلكتروني.	3-2
	الجانب العملي	الفصل الثالث
43	المعلمات الرئيسية لليزر النديميوم – ياك المستخدم في البحث.	1-3
48	ظروف ترسيب الأغشية المستخدمة في البحث.	2-3
	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
54	قيم الشدة العظمى لجميع الأسماك عند الاتجاه السائد.	1-4
56	نتائج حيود الأشعة السينية لأغشية ZnO النقية.	2-4
57	ثوابت الشبكة لأغشية ZnO لجميع الأسماك.	3-4
59	القيم المقاسة لمعدل البلورات.	4-4
60	نتائج عامل التشكيل للأغشية المحضرة.	5-4
61	كثافة الانخلاعات وعدد البلورات لجميع الاسماك.	6-4
63	قيم المطاوعة الميكروية.	7-4
64	قيم معدل الحجم الحبيبي ومتوسط خشونة السطح ومتوسط الجذر التربيعي لأغشية (ZnO).	8-4
70	النسب الوزنية والنسب الذرية وأكسيد الخارصين لغشاء ذي زمن ترسيب (20) min وسمك (600) nm.	9-4

78	فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح لأغشية (ZnO) لجميع الأسماك.	10-4
81	المعلومات الكهربائية التي تم قياسها من خلال تأثير هول لأغشية (ZnO).	11-4
83	درجة حرارة التشغيل لأغشية (ZnO) بالنسبة لغاز (NO ₂).	12-4
83	درجة حرارة التشغيل لأغشية (ZnO) بالنسبة لغاز (NH ₃).	13-4
87	قيم التحسسية لغاز (NO ₂) والمقاومة (on/وجود الغاز، off/عدم وجود الغاز)، لأغشية (ZnO) المرسبة على ارضيات من الزجاج.	14-4
89	قيم التحسسية لغاز (NH ₃) والمقاومة (on/وجود الغاز، off/عدم وجود الغاز)، لأغشية (ZnO) المرسبة على ارضيات من الزجاج.	15-4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

سورة البقرة - الآية (286)

الإهداء

إلى..... شفيعي وحببي وبشيري ونبي هذه الأمة

محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)

إلى..... روح والدي العزيز

إلى..... الحنان الذي لا ينقطع عني دوماً والتي

فعلت كل شيء من أجلي

والدتي العزيزة

إلى..... زوجتي الغالية واطفالي الاعزاء

إلى.....أرواح

شهداء العراق

إلى.....كل قلب ينبض بالحب من أجلي

أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا

احمد

شكر وتقدير

أشكر الله عز وجل شكراً كثيراً على نعمه الكثيرة التي لا تحصى، وأحمده حمداً كثيراً أيوا في نعمه ويكافئ مزيده، فالحمد والشكر لله أولاً وآخراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أقدم الشكر والامتنان الى عمادة كلية التربية في جامعة القادسية ورئاسة قسم الفيزياء لمنحي هذه الفرصة العلمية.

ويسعدني وأنا أضع اللمسات الأخيرة لرسالتي هذه أن أقدم الشكر الوافير والامتنان الغامر إلى من يعجز اللسان والقلب عن التعبير عن مدى الامتنان لعطائه الكبير وجهده الوفير الذي ليس له مثيل في اختيار بحثي مشرفي العزيز وأستاذي الفاضل رئيس قسم الفيزياء (ا.م. د. سليم عزارة حسين) داعياً الله عز وجل له بدوام الصحة والموفقية.

والشكر والامتنان أهديه الى مقرر الدراسات العليا في قسم الفيزياء (ا.م. د. عبد الحسين عباس) لرعايته الابوية لي ودعمه المستمر وكذلك أهدي كل الشكر والامتنان الى (د. احمد حميد وناس) وكل أساتذة قسم الفيزياء ببارك الله فيهم وحفظهم من كل سوء.

كما اهدي كل الشكر والعرفان والامتنان الى الأستاذ (ا. د. عادل حبيب عمران) جامعة الكوفة / كلية العلوم لما قدمه لي من مساعدة ونصح. كما أتقدم بكل الشكر والتقدير الى الأساتذة (ا. د. رحيم كعيد) و (ا. د. ناهدة بخيت حسن) والأستاذ (محمد جاسم) جامعة بابل/ كلية العلوم، و (ا.م. د خالد حنين) في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بابل لما قدموه لي من يد العون في إتمام الفحوصات الخاصة بالبحث واكمالها.

وكما اهدي كل الشكر والامتنان الى زملائي وزميلاتي في جامعة القادسية لوقوفهم معي وتشجيعي على اكمال البحث.

وعرفانا مني بالجميل أود ان أقدم الشكر وفائق التقدير الى اسرتي الكريمة (امي، واخوتي، وزوجتي الغالية واطفالي) لما منحنتي من رعاية وتشجيع لإكمال مسيرتي الدراسية.

احمد

توصية المشرف

اشهد ان اعداد الرسالة الموسومة بـ (تأثير السمك على خواص أغشية أكسيد الخارصين المحضرة بطريقة الترسيب بالليزر النبضي وتحسسية هذه الاغشية لغازي ثنائي أكسيد النايتروجين والامونيا) المقدمة من الطالب (أحمد راضي هادي) قد تمت تحت اشرافنا في قسم الفيزياء/ كلية التربية / جامعة القادسية، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الفيزياء.

التوقيع:

اسم المشرف: د. سليم عزارة حسين

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد.

العنوان: جامعة القادسية/كلية التربية.

التاريخ: ٢٠١٨ / ٥ / ٢٠ م

توصية رئيس قسم الفيزياء

بناء الى التوصية المقدمة من الأستاذ المشرف احيلت هذه الرسالة الى لجنة المناقشة لدراستها وبيان الرأي فيها.

التوقيع:

الاسم: د. سليم عزارة حسين

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

التاريخ: ٢٠١٨ / ٥ / ٢٠ م



إقرار المقوم اللغوي

اشهد أنّ هذه الرسالة الموسومة بـ (تأثير الممك على خواص أغشية أكسيد الخارصين المحضرة بطريقة الترسيب بالليزر النبضي وتحسينية هذه الاغشية لغازي ثنائي أكسيد النايتروجين والامونيا) تمت مراجعتها لغوياً ولأجله وقعت.



التوقيع:

الاسم المقوم اللغوي: د. إحسان فؤاد عباس

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد.

التاريخ: / / ٢٠١٨ م

Abstract

In this study, the sensitivity properties of the zinc oxide (ZnO) films on glass substrates at room temperature by using pulsed laser deposition technique are studied. Moreover, the precipitation method has done at the laser energy density (100 mJ/cm^2), frequency (5 Hz) and at vacuum pressure (2×10^{-1} mbar). The deposition carried out at various times (5,10,20) min.

The structural properties of ZnO films at different thickness have studied. X-ray diffraction result shows that the crystallite phase of the prepared films is hexagonal phase, and preferred orientation [101] having c-axis perpendicular to the substrate. Meanwhile, the effect of the films thickness is evident on the increasing of the crystallite size.

The measurements of atomic force microscope (AFM) indicates that the prepared films are homogeneous. Furthermore, the average surface roughness based on the thickness of films are increased. The morphology of the surface is measured by using scanning electron microscope (SEM).

The SEM images show that the films have non-homogenous distribution.

The optical properties of ZnO films have studied. The average transmittance of deposited ZnO films (thickness 150 nm) is about 85% in the near-infrared region. While the optical absorbance is high at short wavelengths. Therefore, the prepared ZnO films is considered as detector within UV-vis region. The UV-vis spectral measurements confirms that higher thickness film (600 nm) has higher band gap (3.26 eV).

In addition, the electrical properties of ZnO films via Hall measurements indicates that the all films are of n-type.

The sensitivity properties of zinc oxide (ZnO) films confirmed that the prepared films are applied as gas sensors of (NH_3 , NO_2) at a temperature ($300 \text{ }^\circ\text{C}$). The results

show that the best sensitivity of the prepared films is 86.4%, 36.6% of gas NO_2 , and gas NH_3 , respectively at the thickness 150 nm.

Republic of Iraq
Ministry of Higher Education
And Scientific Research
Al-Qadisiya University
College of Education
Department of Physics



**Effect of Thickness on the properties of ZnO films prepared by
Pulsed Laser Deposition and the sensitivity of these films to the NO₂
and NH₃ gases**

A Thesis

Submitted to the Council of College of Education in
Al- Qadisiya University as a Partial Fulfillment of the
requirements for the Master degree of Sciences in Physics

By

Ahmed Radi Hadi

Supervised By

Assist. Prof. Dr. Saleem Azara Hussein

2018 A.D

1440 A.H

